

**STUFEX<sup>®</sup> PR 93**  
1-Komponenten-Haftvermittler

Rev. Januar 2014

**Anwendungsbereiche**

Farblose Flüssigkeit, die als Haftvermittler für Epoxy-Klebstoffe eingesetzt wird, wenn die zu verleimenden Oberflächen emailliert, verglast oder sehr glatt sind (Glasmosaik, geschliffener Marmor oder mit Blei polierter Marmor, Keramik, usw.).

**Technische Daten**

PRODUKTIDENTIFIZIERUNGSDATEN	
Standzeit	ca. 90 min bei + 20 °C
Lagerung	mindestens 6 Monate in der Originalverpackung, geschützt vor niedrigen und hohen Temperaturen
VERARBEITUNGSDATEN	
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +12 °C
Trockenzeit	ca. 4 h – 5 h
Verarbeitung	Tuch

**Verarbeitung**

**VORBEREITUNG**

Es ist zu überprüfen, dass die Oberflächen einwandfrei und frei von Öl- und Lackspuren sowie losgelösten Substanzen sind.

Wir empfehlen, das Fett und Wachs mit Wasser und Soda oder einem geeigneten Wachsentrferner von den Oberflächen zu entfernen, diese mittels Abschleifen anzurauen und anschließend mit Wasser abzuwaschen und trocknen zu lassen.

**VERARBEITUNG**

Mit einem mit Stufex PR 93 getränkten Tuch über alle Oberflächen gehen, um einen gleichmäßigen Film zu bilden.

Sobald die Oberflächen trocken sind, kann der Kleber aufgetragen werden.

Klebstoffe, die mit dem Haftvermittler Stufex PR 93 verwendet werden können: Stufex PR 96 und PL 200.

**Materialverbrauch**

Die ideale Auftragsmenge beträgt

**50 g/m<sup>2</sup>**

**Gebindegrößen**

Das Produkt ist erhältlich in Eimern zu:

9 kg – 0,9 kg

**Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem neuesten Stand der Information, Entwicklung und Anwendung unseres Produkts. Die Verarbeitung liegt außerhalb von unserem Einflussbereich, deshalb haften wir nur für die konstante Qualität des gelieferten Produkts.**