BESSEMER® Ambos

Finitura a base olio per tetti in lamiera

2530-a novembre 2024

Descrizione

Tipo di prodotto: BESSEMER AMBOS è una vernice per tetti a base di olio, collaudata per la protezione anticorrosione; estremamente resistente alle intemperie e ai gas di combustione, permanentemente elastica, stabile ai raggi UV, con un'ottima aderenza e molto facile da applicare. Elevata capacità di penetrazione grazie al legante a base olio.
Campo d'impiego: BESSEMER AMBOS è una vernice monocomponente studiata per il rivestimento di substrati in lamiera d'acciaio zincata invecchiati, specifica per il settore delle coperture in lamiera. Le sue caratteristiche la rendono ideale in presenza di atmosfera urbana e industriale aggressiva, nonché in prossimità di camini con combustione a nafta. Grazie alla combinazione di oli naturali selezionati con cura e pigmenti di alta qualità, il rivestimento mantiene la sua elasticità nel tempo.
Omologazioni: Approvato come sistema secondo MA 39 – Magistratsabteilung 39, Città di Vienna (Ente per le prove materiali)
Colori: 64 patina, 09 verde segnale, 31 verde scuro, 15 grigio chiaro, 27 grigio argento, 38 grigio tortora, 43 grigio medio, 01 grigio grafite, 59 marrone rame, 41 rosso tetto, 06 marrone, 81 bianco
Confezioni: 0,75l e 10l, in contenitori di metallo

Dati tecnici

Base legante: combinazione di oli naturali priva di solventi
Densità: 1,45 -1,60 g/cm³ (20°C), a seconda del colore
Punto di infiammabilità: > 60°C
Residuo secco: circa il 95%
Spessore del film secco consigliato: 40-50 µm per mano
Viscosità: 180 sec., DIN 4 mm coppa di deflusso (20°C)
Tempo di essiccazione: (a 23°C, 50% di umidità relativa e circa 100 µm di spessore del film umido)

Asciutto al tatto:	dopo circa 14 ore
Sovraverniciabile:	dopo circa 24 ore

Si segnala che, per motivi tecnici legati al prodotto, l'umidità dell'aria e la temperatura del supporto (inferiore a +10°C) possono prolungare significativamente i tempi di essicazione. In tali circostanze, è quindi necessario attendere un periodo più lungo di essiccazione prima della manipolazione. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.
Conservazione: 3 anni se conservato tra +5°C e +25°C nel contenitore originale sigillato. Richiudere accuratamente i contenitori parzialmente utilizzati e mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Metodi applicativi

Metodo di applicazione: Pennello, Rullo
Preparazione del supporto: È necessario verificare l'idoneità del supporto alla verniciatura per garantire una corretta adesione e prepararlo di conseguenza:
Supporti non verniciati: Il supporto deve essere valutato in base al tipo di metallo e al grado di esposizione agli agenti atmosferici, con particolare attenzione alle contaminazioni superficiali. Le superfici da verniciare devono essere pulite da qualsiasi tipo di sporco, come polvere, residui di malta e rifiuti edili. Grasso, fuliggine ed eventuali residui di bitume devono essere rimossi con BESSEMER CLEAN W15. Residui di fumi e corrosione devono essere rimossi.
Supporti già verniciati: Il rivestimento esistente deve essere verificato per determinarne l'idoneità e la possibilità di essere ridipinto; particolare attenzione deve essere prestata allo spessore, all'adesione, alla qualità del prodotto, al sistema di pittura e al tipo di substrato metallico. Le superfici da verniciare devono essere pulite da qualsiasi tipo di contaminazione, come polvere, residui di malta e detriti di costruzione. Anche la ruggine, la fuliggine e le vernici non aderenti, così come altre impurità e polvere, devono essere rimosse con cura.

Divisione | Abteilung | Division Color
Sede legale e amministrativa | sede amministrativa | Legal & admin.head office:
J. F. Amonn GmbH /Srl - Via Altmann Str. 12 - I-39100 Bolzano | Bozen www.amonncolor.com
Vendita Italia | Verkauf Italien | Sales Italy: Tel. +39 0437 98 411 - info@amonncolor.com
Vendita | Verkauf | Sales Export: Tel. +43 (0)2262 73580 - export@amonncolor.com

BESSEMER® Ambos

Finitura a base olio per tetti in lamiera

2530-a novembre 2024

Cicli consigliati:

- Supporti non verniciati:	1x BESSEMER RS GRUND *(Pretrattare i punti di ruggine con BESSEMER RS GRUND - vedere la scheda tecnica.)* 1x BESSEMER AMBOS Si sconsiglia l'uso su superfici zincate non sufficientemente esposte agli agenti atmosferici!
- Supporti già verniciati	1x BESSEMER RS GRUND *(Trattare i punti di ruggine con BESSEMER RS GRUND - per le vecchie verniciature che presentano solo lievi danni, è possibile omettere la preparazione completa del fondo - vedere la scheda tecnica.)* 1x BESSEMER AMBOS

Consigli per l'applicazione: Mescolare accuratamente prima dell'uso. Non utilizzare a temperature inferiori a +8°C.
Consumo: 120-160 g/m² (10-14m²/l) per mano, con uno spessore del film secco di 40-50 µm
Sovravernicibile con: BESSEMER AMBOS
Diluizione: massimo 5% BESSEMER UNITHIN
Pulizia degli attrezzi: Subito dopo l'uso con il diluente utilizzato o BESSEMER CLEAN W 15.

Note particolari

Informazioni dettagliate sullo smaltimento, la classe di pericolo per le acque, VbF e ADR/RID sono disponibili nella scheda di sicurezza, disponibile su https://myamonn.amonncolor.com/
Utilizzare solo la diluizione speciale prevista. Rispettare le norme di sicurezza durante la lavorazione.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sullo stato attuale delle conoscenze tecniche e hanno carattere indicativo. I cicli e i supporti indicati sono esempi. Verificare l'idoneità caso per caso. In caso di dubbi, consultare il nostro servizio tecnico. La responsabilità è disciplinata dalle nostre condizioni generali di vendita e fornitura. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.