

BESSEMER® BLUE WATER

Sigillante per giunzioni piegate

2539-a Novembre 2025

Descrizione

Tipo di prodotto: BESSEMER BLUE WATER è un prodotto per la sigillatura e impermeabilizzazione dei giunti piegati nelle coperture metalliche contro l'ingresso capillare dell'acqua.

Campo di impiego: BESSEMER BLUE WATER è un preparato resinoso monocomponente per materiali metallici. I leganti oleosi ad elevata capillarità consentono di sigillare i canali capillari che possono formarsi lungo le pieghe dei tetti in lamiera.

Colori: incolore (assume una colorazione blu per una facile riconoscibilità durante l'applicazione)

Confezioni: 5l

Dati tecnici

Base legante: base olio

Densità: 0,93 g/cm³

Punto di infiammabilità: >250°C

Residuo secco: 100%

Viscosità: 20-24 sec., DIN 4 mm coppa di deflusso (20°C)

Brillantezza: lucido

Tempo di essiccazione: circa 16 h, a una temperatura di 20 °C / 55% umidità relativa

Conservazione: 3 anni se conservato tra +5°C e +25°C nel contenitore originale sigillato. Richiudere accuratamente i contenitori parzialmente utilizzati.

Metodi applicativi

Metodo di applicazione: pennello

Preparazione del supporto: il supporto deve essere pulito e asciutto.

Consigli per l'applicazione: Non lavorare con una temperatura inferiore a +10 °C. BESSEMER BLUE WATER viene applicato con un pennello per radiatori all'interno del risvolto del giunto per favorire l'assorbimento capillare.

Resa: 200 metri lineari di sigillatura/litro

Diluzione: Pronto all'uso.

Pulizia degli attrezzi: con BESSEMER UNITHIN subito dopo l'uso.

Note particolari

Informazioni dettagliate sullo smaltimento, la classe di pericolo per le acque, VbF e ADR/RID sono disponibili nella scheda di sicurezza, disponibile su <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Attenzione: stracci imbevuti di BESSEMER BLUE WATER devono essere conservati in contenitori ben chiusi e non infiammabili e smaltiti come rifiuti speciali. Sussiste rischio di autoaccensione.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sullo stato attuale delle conoscenze tecniche e hanno carattere indicativo. I cicli e i supporti indicati sono esempi. Verificare l'idoneità caso per caso. In caso di dubbi, consultare il nostro servizio tecnico. La responsabilità è disciplinata dalle nostre condizioni generali di vendita e fornitura. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.