

HYDROTOP

Finitura all'acqua effetto cera

3034-a Marzo 2025

Descrizione

Prodotto: HYDROTOP è una finitura effetto cera acrilico-poliuretanica, a base acqua, per la protezione e la valorizzazione del legno.

Campi di impiego: per tutti i tipi di legno all'interno ed all'esterno; è particolarmente indicato per finestre e porte esterne. All'interno, sono esclusi i locali con umidità molto elevata e permanente, come, per es., piscine coperte, saune, ecc.

Certificazioni: EN 71-3 Sicurezza dei giocattoli. Migrazione di alcuni elementi.

Protezione: HYDROTOP protegge il legno dall'umidità e dalle radiazioni UV.

Tinte: 0-incolore, 01-quercia, 04-noce, 27-teak, 30-betulla, 32 albicocca, 91-bianco.

Confezioni: 0,750 l - 2,5 l - 5 l - 25 l* – latte metalliche (*solo 00 incolore, 30 betulla e 91 bianco coprente).

Dati Tecnici

Peso specifico: circa 1,04 kg/l, a +20 °C, per le versioni trasparenti; circa 1,25 kg/l, a +20 °C, per il 91-bianco.

Punto di infiammabilità: non applicabile.

Viscosità: 150-200 s/DIN 53211, 4 mm, a +20 °C, a seconda della tinta.

Brillantezza: satinato.

Essiccazione: dopo 2-4 ore, in funzione del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

Odore: odore debole proprio; inodore dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 3 anni in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Generalità: mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non lavorare con temperature (ambiente, supporto e prodotto) inferiori a +10 °C.

Sistemi di applicazione: pennello, spruzzo.

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18%. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie.

Consigli per l'applicazione: il legno destinato all'esterno va pretrattato con un fondo protettivo come HYDROGRUND PLUS, scelto in funzione del grado di rischio, (consultare le relative schede tecniche ed attenersi strettamente alle indicazioni riportate).

Il legno posto in opera in ambienti interni non necessita, di norma, di trattamenti con fondi protettivi, salvo casi particolari: attacco accertato ad opera di insetti, elementi da costruzione posti in opera in ambienti umidi o soggetti a spruzzi d'acqua (per es., locali doccia), impiego di specie legnose ricche di amido (tipicamente latifoglie, come, per es., abachi, limba, ramin, alburno di rovere).

Nel caso di impiego su porte esterne e/o finestre si consiglia di utilizzare AQUALIGNEX I o HYDROGRUND PLUS come fondo.

Nel caso di applicazione su legni ricchi di estrattivi (tannino) come ad esempio Rovere, Hemlock, Iroko, etc., specialmente con la tinta bianca o con tinte chiare, si consiglia di utilizzare HYDROTOP PRIMER (consultare la scheda tecnica).

Nel caso di applicazione a pennello su grandi superfici o su legni particolarmente assorbenti, inumidire con acqua il supporto e applicare il prodotto nel senso della venatura, per evitare che si vedano le riprese. Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di HYDROTOP, per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua.

Le ferramenta (chiodi, viti, cerniere, ecc.) eventualmente utilizzate sul supporto da trattare devono essere in materiale resistente alla corrosione, così come le altre parti metalliche che possono venire a contatto con il prodotto.

HYDROTOP

Finitura all'acqua effetto cera

3034-a Marzo 2025

Cicli consigliati:

- Legno nuovo all'esterno a stabilità dimensionale:	1-2 x Hydrogrund Plus 1-2 x Aqua Lignex I 1-2 x HYDROTOP, con carteggiatura intermedia grana 280.
- Legno nuovo all'interno:	1-2 x HYDROTOP; a seconda del grado di finitura desiderato (se 2 mani, carteggiatura intermedia, grana 280).
- Rinnovi su legno all'esterno a parziale o totale stabilità dimensionale:	asportare le parti della precedente verniciatura non ben aderenti al supporto; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi 1-2 x HYDROTOP, con carteggiatura intermedia (grana 280). Se il legno è stato riportato a nuovo, fare riferimento ai cicli per legno nuovo.
- Rinnovi su legno all'interno a parziale o totale stabilità dimensionale:	asportare le parti della precedente verniciatura non ben aderenti al supporto; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi 1-2 x HYDROTOP, a seconda dello stato del supporto e del grado di finitura desiderato (se 2 mani, carteggiatura intermedia, grana 280). Se il legno è stato riportato a nuovo, fare riferimento ai cicli per legno nuovo.

HYDROTOP incolore non contiene pigmenti e non offre perciò alcuna protezione contro i raggi UV; quindi, all'esterno, è consigliabile usarlo soltanto come ultima mano di un ciclo colorato o per schiarire le tinte scure. L'effetto delle singole tinte è differenziato a seconda delle specie legnose; è pertanto sempre consigliabile una verniciatura di prova. È sempre bene controllare regolarmente lo stato della verniciatura, soprattutto quello dei manufatti esposti a sud-ovest e se necessario eseguire una manutenzione.

Consumo: circa 10 m²/l per mano.

Diluizione: HYDROTOP è pronto all'uso.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo circa 4 ore è carteggiabile e sovraverniciabile.

Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l'uso.

Istruzioni particolari

Anche durante l'applicazione di prodotti poveri di sostanze dannose è necessario osservare le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura; provvedere sempre ad una sufficiente aerazione. Coprire bene interruttori e linee elettriche, per evitare cortocircuiti.

Per quanto riguarda le guarnizioni dei serramenti, si consiglia l'impiego di guarnizioni in gomma siliconica. Per la pulizia delle superfici verniciate con HYDROTOP non utilizzare prodotti a base di alcool o di solventi o a carattere acido o basico. Utilizzare esclusivamente acqua con sapone neutro o detergenti leggeri neutri.

Le informazioni sullo smaltimento, sulla classe di pericolosità per le acque, sulla classe di pericolosità secondo VbF e ADR/RID sono riportate nella scheda dati di sicurezza, disponibile su <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.