

## RINFRESKO

Aceite revitalizante para madera barnizada

3054-a Enero 2016

### Descripción

**Producto:** RINFRESKO es un aceite revitalizante para madera barnizada, con base al agua, que otorga a la madera barnizada un nuevo esplendor.

**Uso previsto:** especialmente apropiado para "refrescar" y dar de nuevo brillo a superficies en madera y otros soportes barnizados. Sella poros y hendiduras capilares en el film de barniz y de esta forma alarga la duración en el tiempo. RINFRESKO consigue que la superficie sea semibrillante y si se utiliza cada año aporta belleza y larga duración a la madera.

**Tinte:** 00-incoloro.

**Envase:** 0,750 litros.

### Datos Técnicos

**Peso específico:** aprox. 1,02 g/cm<sup>3</sup> (+20 °C).

**Punto de inflamabilidad:** no disponible

**Viscosidad:** 46 – 48 s / DIN-, 2 mm, a +20 °C.

**Secado:** seco al tacto en aprox. 30 min. Con temperaturas bajas y/o humedad elevada, el tiempo de secado se alarga de forma proporcional.

**Olor:** olor propio débil; inodoro tras el secado.

**Almacenamiento:** 3 años en envases originales cerrados. Conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Cerrar bien las latas utilizadas parcialmente; si la cámara de aire es excesivamente grande, verter en recipientes más pequeños.

### Notas para la aplicación

**Informaciones generales:** mezclar bien el producto antes del uso.

**Sistemas de aplicación:** limpiar con precisión la superficie con agua caliente y unas pocas gotas de detergente neutro. Enjuagar con un paño limpio y agua clara. Aplicar luego, utilizando siempre un paño, una capa fina de forma uniforme sobre la superficie limpia y seca.

**Temperatura de aplicación:** 10 – 35°C

**Consumo:** aprox. 15 m<sup>2</sup>/l por mano.

**Dilución:** RINFRESKO está listo para el uso

**Limpieza de los instrumentos:** inmediatamente después de su uso, con agua

### Instrucciones especiales

Observar las indicaciones que aparecen en la ficha de seguridad. Durante la aplicación de productos pobres de sustancias nocivas, también es necesario cumplir con las precauciones normales previstas para los trabajos de barnizado; proporcionar siempre la ventilación adecuada. Cubrir bien los interruptores y las líneas eléctricas, para evitar cortocircuitos.

Utilizar exclusivamente agua con jabón neutro o detergentes ligeros neutros. Impedir que el producto contamine los cursos de agua y las aguas residuales o que penetre en el terreno.

**Eliminación:** eliminar en los centros de reciclaje sólo los recipientes perfectamente limpios. No eliminar como residuo doméstico, llevarlo a los centros de recogida de residuos especiales, tanto los recipientes sucios como los residuos de material.

**Código n.º 08 01 12** (residuos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 11) del **Catálogo Europeo de Residuos**. No tirar el producto y sus residuos en la red de alcantarillado, en las aguas de superficie o en el terreno.

**Clase de peligrosidad para las aguas:** WGK 1 poco peligroso (autoclasificación).

**Clasificación según VbF:** no aplicable.

**ADR/RID:** no aplicable.

*Las indicaciones citadas corresponden al estado más reciente de la técnica de desarrollo y empleo. Puesto que el uso y la aplicación de los productos quedan fuera de nuestra esfera de influencia, somos responsables simplemente de que su calidad sea constante. En caso de duda, le rogamos nos solicite asesoramiento técnico.*