

**LIGNEX<sup>®</sup> HARD OIL**  
**NATÜRLICHES ÖL FÜR MÖBEL UND HOLZBÖDEN IM INNENBEREICH**

32N2-a Juli 2025

**Beschreibung**

**Produktart:** LIGNEX HARD OIL ist ein 100% natürliches Öl ohne chemische Zusätze, hergestellt aus hochwertigen natürlichen Ölen und Harzen. Enthält Holzöl, Leinöl, Rizinusöl, Kolophoniumharz und ist biozidfrei. Ideal für Möbel und Holzböden im Innenbereich. Es hebt die Maserung des Holzes hervor, verleiht der Holzoberfläche ein elegantes Aussehen und ermöglicht eine einfache Pflege.

**Anwendungsbereich:** Für die Erstbehandlung und Pflege von heimischen und tropischen Hölzern im Innenbereich.

**Eigenschaften:** LIGNEX HARD OIL dringt tief in das Holz ein, schützt vor Haushaltschemikalien, wirkt wasserabweisend und ist abriebfest.

**Farbtöne:** 00-Farblos

**Gebindegrößen:** 0,75 l

**Technische Daten**

**Dichte:** 0,93-0,95 kg/l bei +20°C

**Flammpunkt:** >100 °C

**Viskosität:** 34-38 Sekunden, DIN-Becher, 4 mm, bei +20 °C

**Trocknung:** nach 24 Stunden (abhängig von Holzart, Auftragsmenge und Witterung). Begehbar nach ca. 48 Stunden. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Bei der Anwendung auf bestimmten Tropenhölzern wie Teak, Massaranduba, Iroko oder Ipe sowie auf einigen einheimischen Hölzern wie Eiche oder Kastanie kann es zu Trocknungsverzögerungen kommen.

**Geruch:** Schwacher Eigengeruch. Geruchslos nach Trocknung.

**Lagerung:** 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Kühl und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen; wenn der Luftraum zu groß ist, in kleinere Behälter umfüllen.

**Verarbeitungshinweise**

**Allgemeines:** Produkt vor der Verarbeitung gut aufrühren. Bei Temperaturen zwischen 5-35 °C (Raum-, Untergrund-, Produkttemperatur) verarbeiten.

**Auftragsverfahren:** Streichen

**Vorbereitung des Untergrundes:** Das zu behandelnde Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht auf Holz mit mehr als 18 % Holzfeuchte anwenden. Alte, nicht haftende Anstriche entfernen.

**Verarbeitungshinweise:** LIGNEX HARD OIL mit einem Pinsel satt auftragen und in das Holz einziehen lassen. Den Überschuss nach ca. 10 Minuten mit einem Lappen abwischen. Falls erforderlich, die Behandlung wiederholen.

**Empfohlene Anstrichaufbauten:**

- Neuanstrich und Renovierung im Innenbereich:	LIGNEX HARD OIL mehrmals im Abstand von mindestens 24 Stunden auftragen. Bei jedem Auftrag nach ca. 10 Minuten überschüssiges Material mit einem Lappen entfernen.
--	---

**Ergiebigkeit:** ca. 15 m<sup>2</sup>/l pro Anstrich, abhängig von Holzart, Saugfähigkeit, Zustand und Verarbeitung des Untergrundes.

**Verdünnung:** LIGNEX HARD OIL ist gebrauchsfertig. Unverdünnt verarbeiten.

**Überstreichbarkeit:** unter normalen Bedingungen nach etwa 24 Stunden.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit unserem Spezialreiniger NETTO oder mit Terpentin reinigen.

**LIGNEX<sup>®</sup> HARD OIL**  
**NATÜRLICHES ÖL FÜR MÖBEL UND HOLZBÖDEN IM INNENBEREICH**

32N2-a Juli 2025

**Besondere Hinweise**

Oxidativ trocknende Produkte können sich selbst entzünden. Alle damit kontaminierten brennbaren Materialien (z. B. Lappen oder Papier) sind gründlich mit Wasser zu befeuchten und in einem dicht verschlossenen Metallbehälter aufzubewahren.

Das Produkt in gut belüfteten Bereichen auftragen und geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Detaillierte Informationen zur Entsorgung, Wassergefährdungsklasse, VbF und ADR/RID entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, verfügbar unter <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Die in diesem technischen Merkblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen Stand der technischen Kenntnisse und dienen als Richtwerte. Die angegebenen Systeme und Untergründe sind Beispiele. Die Eignung ist im Einzelfall zu überprüfen. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst. Die Haftung richtet sich nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.