

## AQUAPROFI MS LASUR FK

### Mittelschichtige Flächenlasur

3A29-a Juli 2025

#### Beschreibung

**Produktart:** AQUAPROFI MS LASUR FK ist eine wasserverdünnbare Mittelschichtlasur auf Acrylatbasis zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung von Holz. Enthält Wirkstoffe zum Schutz des Films vor Mikroorganismen.

**Anwendungsgebiete:** Für lasierende Anstriche auf nicht maßhaltigem bis begrenzt maßhaltigem Holz ohne direkten Erd- oder Wasserkontakt; z. B. Balken, Profildretter, Dachuntersichten und andere Zimmerelemente im Innen- und Außenbereich.

**Eigenschaften:** lässt das Holz offenporig, reguliert den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Holz und Luft und schützt es vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.

**Farbtöne:** 00 Farblos, 01 Eiche, 02 Lärche, 03 Kastanie, 04 Nussbaum, 10 Nuss hell, 27 Teak, 91 Weiss deckend.

**Gebindegrößen:** 5 l - 20 l

#### Technische Daten

**Spezifisches Gewicht:** 1,02-1,14 kg/l , bei +20°C, farbabhängig.

**Flammpunkt:** Nicht entflammbar

**Viskosität:** 70- 85 Sekunden, DIN-Auslaufbecher 3 mm, bei +20 °C, farbabhängig

**Glanzgrad:** glänzend

**Trocknung:** nach 2-4 Stunden (abhängig von Holzart, Aufbringmenge und Witterung). Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeit proportional.

**Lagerung:** Im originalverschlossenen Gebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen; wenn der Luftraum zu groß ist, in kleinere Behälter umfüllen.

#### Anwendungshinweise

**Allgemeines:** Produkt vor der Verarbeitung gut aufrühren. Nicht bei Temperaturen unter +10 °C (Raum-, Untergrund-, Produkttemperatur) verarbeiten.

**Auftragsverfahren:** Streichen, Spritzen

**Vorbereitung des Untergrundes:** Das zu behandelnde Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht auf Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von über 15% anwenden. Alte, nicht haftende Anstriche entfernen.

**Verarbeitungshinweise:** Hölzer mit geringer Dauerhaftigkeit müssen je nach Gefährdungsklasse mit AQUAPROFI HYDROGRUND PLUS BP oder AQUAPROFI GRUND PLUS BPIvT vorbehandelt werden. (Bitte lesen Sie die Warnhinweise in den entsprechenden Datenblättern sorgfältig durch). Bei Hirnholz ist es erforderlich, die Anzahl der Anstriche von AQUAPROFI MS LASUR FK zu erhöhen oder mit einem geeigneten Produkt wie AQUAPROFI SIEGEL vorzustreichen, um die Wasseraufnahme soweit wie möglich zu vermindern. Bei der Verarbeitung auf großen Flächen, auf besonders saugfähigem Holz oder bei hohen Umgebungstemperaturen den Untergrund mit Wasser befeuchten. Das Produkt in Richtung der Maserung auftragen, um Überlappungsmarken zu vermeiden. Beschläge und andere Metallteile (Nägel, Schrauben, Scharniere, etc.), die mit dem Produkt in Berührung kommen können, müssen aus korrosionsbeständigem Material sein

#### Empfohlene Anstrichaufbauten:

- Neuanstrich im Außenbereich:	1-2x AQUAPROFI HYDROGRUND PLUS BP oder AQUAPROFI GRUND PLUS BPIvT. 1-2x AQUAPROFI MS LASUR FK (mit Zwischenschliff, Korngröße 280).
- Renovierungsanstrich im Außenbereich:	Alte, nicht festhaftende Anstriche restlos entfernen; Untergrund reinigen und schleifen, um die Haftung zu verbessern. Dann 1-2x AQUAPROFI MS LASUR FK (Zwischenschliff, Korngröße 280). Bei vollständiger Altanstrichentfernung: Aufbau wie bei Neuanstrich anwenden.

## AQUAPROFI MS LASUR FK

Mittelschichtige Flächenlasur

3A29-a Juli 2025

AQUAPROFI MS LASUR FK farblos enthält keine Pigmente und bietet keinen UV-Schutz. Es wird daher nur als Deckanstrich für ein farbiges Anstrichsystem oder zum Aufhellen dunkler Farbtöne empfohlen. Die Eigenfarbe des Holzes kann den Lasurfarbton beeinflussen; die Farbwirkung sollte vorab durch einen Probeanstrich geprüft werden. Bei weißen Farbtönen sind mindestens zwei Anstriche erforderlich, um die Vergilbung des Holzes zu minimieren. Durch die Wahl einer höheren Deckkraft und eines höheren Weißgrades wird das Wiedererscheinen der ursprünglichen Farbe des Holzes erheblich reduziert. Der Zustand von Außenanstrichen sollte innerhalb von 2 Jahren nach der Anwendung überprüft werden, insbesondere bei Bauteilen auf der Wetterseite (Süd-West-Exposition).

**Ergiebigkeit:** 10-14 m<sup>2</sup>/l pro Anstrich, abhängig von Holzart, Saugfähigkeit, Untergrundbeschaffenheit und Verarbeitung.

**Verdünnung:** AQUAPROFI MS LASUR FK ist gebrauchsfertig eingestellt und sollte unverdünnt verwendet werden.

**Überstreichbarkeit:** unter normalen Bedingungen nach etwa 4 Stunden.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Besondere Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Detaillierte Informationen zur Entsorgung, Wassergefährdungsklasse, VbF und ADR/RID entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, verfügbar unter <https://myamonn.amonncolor.com/>.

*Die in diesem technischen Merkblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen Stand der technischen Kenntnisse und dienen als Richtwerte. Die angegebenen Systeme und Untergründe sind Beispiele. Die Eignung ist im Einzelfall zu überprüfen. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst. Die Haftung richtet sich nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.*