

## AQUAPROFI MS LASUR FK

Finitura impregnante effetto cera

3A29-a luglio 2025

### Descrizione

**Prodotto:** AQUAPROFI MS LASUR FK è una finitura-impregnante acrilica effetto cera, a base acqua, per la protezione e la valorizzazione del legno. Contiene principi attivi per la protezione del film dai microorganismi.

**Campi di impiego:** per il trattamento in trasparenza su legno da dimensionalmente instabile a parzialmente stabile, senza diretto contatto con il terreno e con l'acqua; ad es. travature, perlinati, rivestimenti sottotetto e altre opere di carpenteria in ambiente interno o esterno.

**Proprietà:** lascia il legno a poro aperto, regola lo scambio umidità legno/aria e lo protegge da umidità e radiazioni UV.

**Tinte:** 00 incolore, 01 quercia, 02 larice, 03 castagno, 04 noce, 10 noce chiaro, 27 teak, 91 bianco coprente.

**Confezioni:** 5 l - 20 l

### Dati Tecnici

**Peso specifico:** 1,02-1,14 kg/l, a +20 °C, a seconda della tinta.

**Punto di infiammabilità:** Non infiammabile

**Viscosità:** 70-85 secondi, tazza DIN, 3 mm, a +20 °C, a seconda della tinta.

**Brillantezza:** lucido

**Essiccazione:** dopo 2-4 ore, a seconda del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

**Magazzinaggio:** 3 anni in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

### Note applicative

**Generalità:** mescolare bene prima dell'uso. Non lavorare con temperature (ambiente, supporto, prodotto) inferiori a +10 °C.

**Sistemi di applicazione:** pennello, spruzzo.

**Preparazione del supporto:** il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 15 %. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate.

**Consigli per l'applicazione:** Su legni con bassa durabilità è necessario pretrattare con un fondo protettivo, tipo AQUAPROFI HYDROGRUND PLUS BP oppure AQUAPROFI GRUND PLUS BPIVT, scelto in base alla classe di rischio di esposizione. (leggere bene le avvertenze nelle relative schede tecniche). Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di AQUAPROFI MS LASUR FK per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua o utilizzare AQUAPROFI SIEGEL. Nel caso di applicazione su grandi superfici, su legni particolarmente assorbenti o in caso di elevate temperature ambiente, inumidire con acqua il supporto. Applicare il prodotto nel senso della venatura, per evitare che si vedano le riprese. La ferramenta (chiodi, viti, cerniere, ecc.) che potrebbe venire a contatto con il prodotto deve essere realizzata in materiale resistente alla corrosione

### Cicli consigliati:

- Legno nuovo all'esterno:	1-2x AQUAPROFI HYDROGRUND PLUS BP oppure AQUAPROFI GRUND PLUS BPIVT. 1-2x AQUAPROFI MS LASUR FK con carteggiatura intermedia (grana 280).
- Rinnovi su legno all'esterno:	Asportare vecchie verniciature non bene aderenti; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi 1-2x AQUAPROFI MS LASUR FK, con carteggiatura intermedia (grana 280). Se il legno è stato riportato a nuovo, fare riferimento ai cicli per legno nuovo.

AQUAPROFI MS LASUR FK incolore non contiene pigmenti e non offre perciò protezione contro i raggi UV, è quindi consigliabile usarlo soltanto come mano di finitura di un ciclo colorato o per schiarire le tinte scure. L'effetto delle singole

## AQUAPROFI MS LASUR FK

Finitura impregnante effetto cera

3A29-a luglio 2025

tinte è differenziato a seconda delle specie legnose ed è pertanto sempre consigliabile una verniciatura di prova. Per la tinta bianco è indispensabile applicare almeno 2 mani di prodotto per minimizzare gli effetti dell'ingiallimento del legno. La scelta di una copertura e di un punto di bianco superiore riduce sensibilmente il riaffiorare della tinta originaria del legno. È sempre bene controllare lo stato delle verniciature esterne entro 2 anni dall'applicazione, soprattutto quello dei manufatti esposti a sud-ovest.

**Resa:** 10-14 m<sup>2</sup>/l per mano, in base a essenza legnosa, assorbimento, stato e lavorazione del supporto.

**Diluizione:** AQUAPROFI MS LASUR FK è pronto all'uso e non deve essere diluito.

**Sovraverniciabilità:** in condizioni normali, dopo circa 4 ore.

**Pulizia degli attrezzi:** con acqua, subito dopo l'uso.

### Istruzioni particolari

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Le informazioni sullo smaltimento, sulla classe di pericolosità per le acque, sulla classe di pericolosità secondo VbF e ADR/RID sono riportate nella scheda dati di sicurezza, disponibile su <https://myamonn.amonncolor.com/>.

*Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.*