

## AQUAPROFI OIL FK

Olio base acqua per legno in esterno

3A76-a luglio 2025

### Descrizione

**Prodotto:** AQUAPROFI OIL FK è un olio ibrido a base acqua, decorativo, resistente agli agenti atmosferici e al blocking. È ideale per il primo trattamento e la manutenzione di facciate, terrazze, mobili da giardino in esterno. Grazie ai suoi speciali assorbitori UV, offre un'elevata protezione dai raggi solari e protegge anche dall'umidità e dalle intemperie.

AQUAPROFI OIL FK contiene principi attivi che proteggono il film dai microrganismi.

**Campi d'impiego:** per il trattamento in trasparenza su legno da dimensionalmente instabile a parzialmente stabile, senza diretto contatto con il terreno e con l'acqua; ad es. facciate, terrazze, mobili da giardino. Particolarmente adatto per legni di conifere e legni con basso contenuto di tannino.

**Proprietà:** lascia il legno a poro aperto, penetra in profondità e offre una buona resistenza all'abrasione. Non sfoglia e permette una facile manutenzione.

**Tinte:** 00 incolore, 01 quercia; 02 larice; 04 noce; 10 noce chiaro; 13 pino; 27 teak; 82 grigio muschio; 85 grigio chiaro; 86 grigi scuro; 87 grigio bruno; 88 grigio quarzo e tante altre tinte realizzabili con il sistema tintometrico Colormix.

**Confezioni:** da 20 l

### Dati Tecnici

**Peso specifico:** 1,09 - 1,11 kg/l a +20°C.

**Punto d'infiammabilità:** non infiammabile.

**Viscosità:** 48 – 53 secondi, tazza DIN, 2 mm, a +20 °C.

**Essiccazione:** dopo circa 2 ore, sovraverniciabile dopo 4 – 48 calpestabile dopo circa 24- 48 ore. Umidità atmosferica elevata e/o temperature basse rallentano il tempo di essiccazione. In caso di utilizzo su alcuni legni tropicali, ad es. teak, massaranduba, iroko, ipe ecc. così come su alcuni legni autoctoni come ad es. rovere, castagno ecc. possono verificarsi ritardi nell'essiccazione.

**Magazzinaggio:** 18 mesi in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati. Se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

### Note applicative

**Generalità:** mescolare bene prima dell'uso. Non lavorare a temperature (ambiente, supporto e prodotto) inferiori a +10 °C.

**Sistema d'applicazione:** pennello. Macchina impregnatrice, immersione, vacuumat

**Preparazione del supporto:** il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 15 %. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate.

**Consigli per l'applicazione:** Su legni con bassa durabilità è necessario pretrattare con un fondo protettivo, tipo AQUAPROFI HYDROGRUND PLUS BP oppure AQUAPROFI GRUND PLUS BPIVt, scelto in base alla classe di rischio di esposizione. (leggere bene le avvertenze nelle relative schede tecniche). Per evitare tracce di ripresa trattare le superfici nella loro lunghezza totale seguendo il senso della venatura. Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di AQUAPROFI OIL FK per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua. La ferramenta (chiodi, viti, cerniere, ecc.) che potrebbe venire a contatto con il prodotto deve essere realizzata in materiale resistente alla corrosione AQUAPROFI OIL FK è particolarmente indicato per legni teneri e duri con poco tannino, su legni esotici potrebbero esserci ritardi nell'essiccazione; quindi, è indispensabile eseguire preventivamente una prova.

## AQUAPROFI OIL FK

Olio base acqua per legno in esterno

3A76-a luglio 2025

### Cicli consigliati:

- Legno nuovo all'esterno:	Carteggiare con grana 150 – 180 poi applicare 1-3 x AQUAPROFI OIL FK Se necessario pretrattare con un fondo protettivo
- Manutenzione:	Pulire il sottofondo poi applicare 1-3 x AQUAPROFI OIL FK
- Ripristino:	Riportare il legno allo stato grezzo eliminando ogni strato di vernice residua. Pulire la superficie e carteggiare per garantire una migliore penetrazione dell'olio, poi applicare 1-3 x AQUAPROFI OIL FK

AQUAPROFI OIL FK incolore non contiene pigmenti e quindi offre poca protezione dai raggi UV nonostante i suoi assorbitori UV; quindi, all'esterno, è consigliabile usarlo soltanto come mano di finitura di un ciclo colorato o per schiarire le tinte scure. L'effetto delle singole tinte è differenziato a seconda delle specie legnose; è pertanto sempre consigliabile una verniciatura di prova. È sempre bene controllare lo stato delle verniciature esterne entro 2 anni dall'applicazione, soprattutto quello dei manufatti esposti a sud-ovest.

**Resa:** 12-18 m<sup>2</sup>/l per applicazione a seconda del potere di assorbimento del legno e della quantità di applicazione.

**Diluizione:** AQUAPROFI OIL FK è pronto all'uso. Non deve essere diluito.

**Sovraverniciabilità:** in condizioni normali, dopo circa 4-48 ore.

**Pulizia degli attrezzi:** con acqua, subito dopo l'uso.

### Istruzioni particolari

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Le informazioni sullo smaltimento, sulla classe di pericolosità per le acque, sulla classe di pericolosità secondo VbF e ADR/RID sono riportate nella scheda dati di sicurezza, disponibile su <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.