

CLOE HARDWAX OIL

Olio-cera duro naturale per superfici in legno in interno

3C81-a marzo 2026

Descrizione

Prodotto: CLOE HARDWAX OIL è un olio-cera duro, a base di oli e resine vegetali in terpeni naturali, ideale per pavimenti in legno in ambiente interno. È opaco una volta asciutto, tonalizza il legno e conferisce alla superficie un aspetto elegante. Permette una facile manutenzione.

Campi di impiego: Indicato per pavimenti e arredi in legno in ambiente interno come anche per piani di lavoro e di cucina.

Proprietà: Applicato a 2 mani dona idrorepellenza e protegge da macchie e usura. Penetra in profondità, non pellicola e lascia il legno a poro aperto regolando lo scambio umidità legno/aria

Tinte: incolore

Confezioni: 0.75 – 5 – 20 l

Dati Tecnici

Peso specifico: 0.88 – 0.92 kg/l a +20°C.

Punto di infiammabilità: 51 °C

Viscosità: 60 - 65 secondi, tazza DIN, 2 mm, a +20 °C.

Essiccazione: 12 – 24 ore. I tempi indicati sono orientativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore applicato, dalla temperatura, dalla ventilazione e dall'umidità relativa. Umidità elevata e/o temperature basse, così come legni ricchi di sostanze estrattive (es. rovere, iroko) possono rallentare il processo.

Odore: caratteristico odore di pino in forma liquida; inodore dopo essiccazione

Magazzinaggio: 3 anni in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Generalità: mescolare bene prima dell'uso. Lavorare con temperature (ambiente, supporto, prodotto) tra 5 – 35 °C.

Sistemi di applicazione: pennello, vello spandicera, straccio/panno (per piccole superfici), spatola, rullo in spugna o a pelo corto e tampone / monospazzola con pad beige o bianco.

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18 %. In caso di ripristino di legno verniciato, il supporto va carteggiato per riportarlo allo stato grezzo. Come ultimo passaggio di levigatura passare con grana da 100 – 150 e pulire la superficie con aspirapolvere o panno umido per eliminare eventuali tracce di polvere e sporco.

Consigli per l'applicazione: Versare o spruzzare CLOE HARDWAX OIL sul pavimento e stendere uniformemente. Applicare in 2 mani per rendere il legno resistente a macchie ed usura. Attendere 16 - 24 ore per la seconda mano e tra le due è consigliato il passaggio con monospazzola con disco rosso per uniformare e preparare il supporto alla successiva oliatura. Applicare prima perpendicolarmente alla vena e poi nel senso della vena. Stendere in strato sottile ed eliminare gli eccessi. Con monospazzola con disco bianco, massaggiare bene il pavimento e applicare lungo venatura.

Non eccedere con il prodotto. Non utilizzare sulle parti interne dei mobili. Le superfici trattate non esposte alla luce potrebbero ingiallire. Per ridurre questo effetto non coprire le parti trattate per almeno 5/7 giorni.

Cicli consigliati:

- Legno nuovo o ripristino di parquet levigato a nuovo per pavimenti in interno:	1x CLOE WOOD SEALER 2x CLOE HARDWAX OIL Tra la mano di CLOE WOODSEALER così come tra le due mani di CLOE HARDWAX OIL è consigliato il passaggio con monospazzola con disco rosso per uniformare e preparare il supporto alla successiva oliatura
--	--

L'effetto è differenziato a seconda delle specie legnose ed è pertanto sempre consigliabile una verniciatura di prova.

CLOE HARDWAX OIL

Olio-cera duro naturale per superfici in legno in interno

3C81-a marzo 2026

Resa: 25 – 30 m²/l per mano, in base a essenza legnosa, assorbimento, stato e lavorazione del supporto.

Diluizione: CLOE HARDWAX OIL è pronto all'uso e non deve essere diluito.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo 16 - 24 ore.

Pulizia degli attrezzi: subito dopo l'uso con CLOE THINNER.

Istruzioni particolari

I pavimenti appena trattati sono calpestabili con cautela dopo 24 ore dall'applicazione dell'ultima mano e utilizzabili normalmente dopo 3 – 4 giorni; il completo indurimento si raggiunge entro 7 – 10 giorni, periodo durante il quale occorre evitare la posa di tappeti, non effettuare lavaggi con acqua e prestare attenzione a tacchi, carichi concentrati e allo spostamento di mobili pesanti.

Per la pulizia delle superfici oliate con CLOE HARDWAX OIL utilizzare acqua e il detergente speciale CLOE WOOD SOAP. Per una loro corretta manutenzione utilizzare CLOE LIQUIWAX e CLOE WOOD OIL.

I prodotti essiccanti ossidativi tendono all'autocombustione, pertanto tutti i materiali infiammabili (ad es. stracci o carta) contaminati devono essere bagnati con acqua e conservati in un contenitore metallico chiuso.

Applicare il prodotto in ambienti ben ventilati ed indossare gli idonei dispositivi di protezione individuali. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Le informazioni sullo smaltimento, sulla classe di pericolosità per le acque, sulla classe di pericolosità secondo VbF e ADR/RID sono riportate nella scheda dati di sicurezza, disponibile su <https://myamonn.amonncolor.com/>.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Terpeni naturali, oli naturali, di pino, di tung e lino, resinato di calcio e di zinco, cera carnauba e altre cere e resine di origine naturali, caolino, lecitina di soia, stearati di calcio e magnesio, essiccante a base di ferro ed essiccanti privi di piombo.

ESENTE DA: resine acriliche, alchidiche, poliuretaniche, viniliche e solventi di origine petrolchimica.

DICHIARAZIONE TOTALE CONTENUTO VOC – Direttiva 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di VOC (composto organico volatile): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Limite g/l*	VOC g/l
f	Impregnanti non filmogeni per legno	A	700	<650 g/l

* limite max di VOC consentito dall'1/01/2010 secondo la Direttiva 2004/42/CE.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sullo stato attuale delle conoscenze tecniche e hanno carattere indicativo. I cicli e i supporti indicati sono esempi. Verificare l'idoneità caso per caso. In caso di dubbi, consultare il nostro servizio tecnico. La responsabilità è disciplinata dalle nostre condizioni generali di vendita e fornitura. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.