

HYDROLAC

Vernice poliuretanica all'acqua

3S50-a Aprile 2025

Descrizione

Prodotto: Vernice poliuretanica monocomponente antingiallente all'acqua. Hydrolac si fregia dell'etichetta ecologica EU ECOLABEL, ideale quindi per l'utilizzo in ambienti chiusi. È caratterizzata da una spiccata resistenza alle macchie più comuni (vino, caffè, detersivi, ecc.) e conferisce un'elevatissima durezza superficiale, che la rende molto resistente all'abrasione.

Certificazioni: EN 71-3 (sicurezza dei giocattoli – migrazione di alcuni elementi); EU Ecolabel: IT/044/002; test di resistenza alla luce, ai liquidi, alla graffiatura e all'abrasione presso laboratorio CATAS.

Campi d'impiego: Per la verniciatura di parquet, pavimenti, rivestimenti interni ma anche per mobili.

Colore: 00-incoloro in versione lucida e opaca.

Confezioni: 0,750 l - 2,5 l.

Dati Tecnici

Peso specifico: 1,00 – 1,05 kg/l a +20°C.

Viscosità: 32 – 40 secondi, tazza DIN, 3 mm, a +20 °C, a seconda del grado di brillantezza.

Brillantezza: Lucido (80 – 85 gloss) e opaco (20 – 25 gloss).

Essiccazione: fuori polvere dopo circa 20 – 30 minuti, asciutto dopo circa 6 – 8 ore, in funzione della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

Odore: odore debole proprio; inodore dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 2 anni in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Generalità: mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non lavorare con temperature (ambiente, supporto e prodotto) inferiori a +10 °C.

Sistemi di applicazione: pennello, rullo o spruzzo.

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 12%. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate.

Cicli consigliati:

Legno nuovo all'interno:	2 - 3 x HYDROLAC, previa carteggiatura intermedia dopo 6-8 h fra le varie mani con rete abrasiva grana media (180-220).
Rinnovi su legno all'interno:	asportare le parti della precedente verniciatura non ben aderenti al supporto; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi 2 - 3 x HYDROLAC, previa carteggiatura intermedia dopo 6-8 h fra le varie mani con rete abrasiva grana media (180-220).

Consumo: 8 – 10 m²/l per mano.

Diluizione: pronto all'uso; se necessario, diluire con 5 % massimo di acqua.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo circa 6 - 8 ore è carteggiabile e sovraverniciabile.

Pulizia degli utensili: con acqua, subito dopo l'uso.

HYDROLAC

Vernice poliuretanica all'acqua

3S50-a Aprile 2025

Questo prodotto verniciante soddisfa i requisiti prestazionali e ambientali del sistema UE per il marchio di qualità ecologica ECOLABEL Numero di Registrazione IT/044/002.



Istruzioni particolari

I pavimenti appena trattati sono calpestabili dopo 24 ore dall'applicazione dell'ultima mano. La massima resistenza si raggiunge dopo circa una settimana. Per la pulizia delle superfici verniciate con HYDROLAC utilizzare acqua e sapone o detergenti neutri.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Le informazioni sullo smaltimento, sulla classe di pericolosità per le acque, sulla classe di pericolosità secondo VbF e ADR/RID sono riportate nella scheda dati di sicurezza, disponibile su <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.