

HYDROLAC MARINE

Barniz de poliuretano al agua para embarcaciones

3S51-a Abril 2025

Descripción

Producto: Barniz de poliuretano monocomponente, al agua, no amarillante. Su acabado elegante está indicado para todas las superficies de madera de alta calidad, tanto en suelos como en mobiliario, en el interior de embarcaciones. Se caracteriza por una dureza superficial muy alta, secado muy rápido, fácil aplicación y emisión de olores muy baja. Cuenta con la Etiqueta Ecológica de la UE, que certifica su bajo impacto ambiental.

Certificaciones: Probado de acuerdo con la norma EN 71 - 3. Etiqueta ecológica de la UE: IT/044/002;

Campos de aplicación: Para barnizar superficies nobles de madera en zonas interiores de embarcaciones, como suelos y muebles.

Color: 00-incoloro mate

Envases: 0,75 l

Datos técnicos

Peso específico: 1,00 - 1,05 kg/l a +20 °C.

Viscosidad: 35–40 segundos, copa DIN, 3 mm, a +20 °C

Secado: sin polvo tras aproximadamente 20 - 30 minutos, seco al tacto tras aproximadamente 6–8 horas, dependiendo de la cantidad aplicada y de las condiciones ambientales. Las bajas temperaturas y/o alta humedad prolongan el tiempo de secado.

Olor: olor propio débil; inodoro tras el secado.

Almacenamiento: 2 años en envases originales cerrados. Conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Cerrar bien los envases parcialmente utilizados; si la cámara de aire es excesivamente grande, verter en recipientes más pequeños.

Notas de aplicación

Informaciones generales: mezclar bien el producto antes del uso. No trabajar con temperaturas (ambiente, soporte y producto) inferiores a +10 °C.

Sistemas de aplicación: brocha, rodillo o pulverizador.

Preparación del soporte: la madera debe estar seca, libre de polvo y grasa. No aplicar sobre madera con una humedad superior al 12 %. Eliminar barnices antiguos que no estén bien adheridos.

Ciclos recomendados:

Madera nueva en el interior:	Luego, aplicar 2–3 capas de HYDROLAC MARINE, realizando un lijado intermedio después de 6–8 horas entre capas, utilizando una malla abrasiva de grano medio (180–220).
Renovaciones en madera en el interior:	eliminar las partes del barnizado precedente que no estén bien adheridas; limpiar y lijar la superficie para mejorar la adhesión. Luego Luego, aplicar 2–3 capas de HYDROLAC MARINE, realizando un lijado intermedio después de 6–8 horas entre capas, utilizando una malla abrasiva de grano medio (180–220).

Consumo: 8-12 m²/l por capa

Dilución: el producto está listo para usar. Si es necesario, diluir con un máximo del 5 % de agua.

Repintado: en condiciones normales, lijable y repintable después de aproximadamente 6–8 horas.

Limpieza de los instrumentos: con agua, inmediatamente después de su uso.

HYDROLAC MARINE

Barniz de poliuretano al agua para embarcaciones

3S51-a Abril 2025

Este barniz cumple con los requisitos de rendimiento y medioambientales del sistema de la Etiqueta Ecológica de la UE (EU ECOLABEL).

Número de registro: IT/044/002.



Instrucciones especiales

Los suelos recién barnizados pueden ser sometidos a tránsito ligero 24 horas después de la aplicación de la última capa. La resistencia máxima se alcanza aproximadamente al cabo de una semana. Para la limpieza de las superficies barnizadas con HYDROLAC MARINE, utilice agua y jabón o detergentes neutros.

Mantener fuera del alcance de los niños.

La información sobre la eliminación, la clase de peligrosidad para las aguas, la clase de peligrosidad según VbF y ADR/RID está disponible en la hoja de datos de seguridad, disponible en <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Las indicaciones citadas corresponden al estado más reciente de la técnica de desarrollo y empleo. Puesto que el uso y la aplicación de los productos quedan fuera de nuestra esfera de influencia, somos responsables únicamente de que su calidad sea constante. En caso de duda, le rogamos que contacte con nuestro servicio técnico.