

HYDROLAC MARINE

Vernice poliuretanica all'acqua per imbarcazioni

3S51-a Aprile 2025

Descrizione

Prodotto: Vernice poliuretanica monocomponente antingiallente all'acqua. Il suo effetto raffinato trova impiego su tutte le superfici pregiate in legno, sia pavimenti che arredamento, all'interno delle imbarcazioni. È caratterizzata da una durezza superficiale molto elevata, estrema rapidità di essiccazione, facilità di applicazione ed una bassissima emissione di odore. Inoltre, si fregia del marchio EU Ecolabel che ne certifica il basso impatto ambientale.

Certificazioni: EN 71-3 (sicurezza dei giocattoli – migrazione di alcuni elementi). EU Ecolabel: IT/044/002;

Campi d'impiego: Per la verniciatura di tutte le superfici pregiate in legno, sia pavimenti che arredamento, all'interno delle imbarcazioni.

Colore: 00-incolore opaca.

Confezioni: 0,750 l.

Dati Tecnici

Peso specifico: 1,00 – 1,05 kg/l a +20°C.

Viscosità: 35 - 40 secondi, tazza DIN, 3 mm, a +20 °C.

Essiccazione: fuori polvere dopo circa 20 – 30 minuti, asciutto dopo circa 6 – 8 ore, in funzione della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

Odore: odore debole proprio; inodore dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 2 anni in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Generalità: mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non lavorare con temperature (ambiente, supporto e prodotto) inferiori a +10 °C.

Sistemi di applicazione: pennello, rullo o spruzzo.

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 12% %. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate.

Cicli consigliati:

Legno nuovo all'interno:	2 - 3 x HYDROLAC MARINE, previa carteggiatura intermedia dopo 6-8 h fra le varie mani con rete abrasiva grana media (180-220).
Rinnovi su legno all'interno:	asportare le parti della precedente verniciatura non ben aderenti al supporto; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi 2 - 3 x HYDROLAC MARINE, previa carteggiatura intermedia dopo 6-8 h fra le varie mani con rete abrasiva grana media (180-220).

Consumo: 8 – 10 m²/l per mano.

Diluizione: pronto all'uso; se necessario, diluire con 5 % massimo di acqua.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo circa 6 - 8 ore è carteggiabile e sovraverniciabile.

Pulizia degli utensili: con acqua, subito dopo l'uso.

HYDROLAC MARINE

Vernice poliuretanica all'acqua per imbarcazioni

3S51-a Aprile 2025

Questo prodotto verniciante soddisfa i requisiti prestazionali e ambientali del sistema UE per il marchio di qualità ecologica ECOLABEL Numero di Registrazione IT/044/002.



Istruzioni particolari

I pavimenti appena trattati sono calpestabili dopo 24 ore dall'applicazione dell'ultima mano. La massima resistenza si raggiunge dopo circa una settimana. Per la pulizia delle superfici verniciate con HYDROLAC MARINE utilizzare acqua e sapone o detergenti neutri.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Le informazioni sullo smaltimento, sulla classe di pericolosità per le acque, sulla classe di pericolosità secondo VbF e ADR/RID sono riportate nella scheda dati di sicurezza, disponibile su <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.