

HYDROLAC MARINE

Polyurethanlack auf Wasserbasis für Boote & Yachten

3S51-a Rev. Oktober 2020

Anwendungsbereiche

Vergilbungsfreier Einkomponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis. Seine raffinierte Wirkung entfaltet er auf allen Edelholzoberflächen, sowohl auf Böden als auch auf Möbeln im Inneren von Booten und Yachten. Hydrolac Marine zeichnet sich durch seine extrem hohe Oberflächenhärte aus. Er kennzeichnet sich durch eine starke Beständigkeit gegen Flecken herkömmlicher Stoffe aus (Wein, Kaffee, Reinigungsmittel usw.). Der Lack trocknet extrem schnell, ist einfach in der Anwendung und geruchslos. Die Kennzeichnung Ecolabel bescheinigt die geringe Umweltbelastung des Produkts.

Technische Daten

Lackieraufbau:	1-Komponenten-Produkt
Farbe:	Transparent, farblos
Brillanz:	matt (19 - 25 GLOSS)
Dichte:	980 -1030 g/l
Viskosität:	52 Sek. +/- 2 Sek. (DIN 3)
Festkörper GHT:	23 - 25 %
Trocknung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ staubtrocken 20-30 min ▪ schleifbar nach 6-8 h
Überstreichbarkeit:	Überstreichbar nach mindestens 6-8 h
Lagerung:	In geschlossenen Räumen bei normalen Temperaturen. VOR FROST SCHÜTZEN.
Lagerung:	Mindestens 1 Jahr in der geschlossenen Originalverpackung
Gebindegrößen:	Siehe Preisliste

Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf Messungen der transparenten Formulierung in der Ausführung matt. Die Verarbeitungseigenschaften des Produkts wurden unter normalen Umgebungsbedingungen (Temperatur 20 C und relative Luftfeuchte 60%) ermittelt und beziehen sich auf die Verarbeitung einer Nassfilmstärke von 150 Mikron. Formulierungen, die vom herangezogenen Standard abweichen, in anderen Schichtstärken und unter anderen Umgebungsbedingungen aufgetragen werden, könnten Eigenschaften besitzen, die von den oben genannten stark abweichen.

Auftragsweise

Vorbereitung des Untergrunds: Es ist sicherzustellen, dass die zu behandelnden Oberflächen sauber und trocken sind, eine Holzfeuchte unter 12% aufweisen und von Staub sowie fettigen Substanzen (Öle, Wachse usw.) befreit wurden, welche die einwandfreie Anhaftung des Lacks beeinträchtigen könnten.

Vorbereitung des Produkts: Das Produkt vor Gebrauch gut aufrühren.

Verdünnung: Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Bei Bedarf das Produkt mit maximal 5% Wasser verdünnen und dazu für die gesamte Dauer des Vorgangs ständig verrühren.

Verarbeitung: Das Produkt kann durch Rollen, Streichen und Spritzen aufgetragen werden.

HYDROLAC MARINE

Polyurethanlack auf Wasserbasis für Boote & Yachten

3S51-a Rev. Oktober 2020

- Traditionelle Lackierungszyklen:

- Mehrere Lackschichten HYDROLAC, mit Zwischenabschleifung nach 6 – 8 h zwischen den verschiedenen Schichten

Werkzeugreinigung: sofort nach dem Gebrauch mit Wasser

Dieser Lack erfüllt die Leistungs- und Umweltaanforderungen des EU-Systems für das ökologische Qualitätsmarkenzeichen ECOLABEL. Registrierungsnummer: **IT/044/002**.



Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Informationen, Entwicklung und Verwendungsweise unseres Produkts. Die Auftragung des Materials liegt außerhalb unseres Einflussbereichs, daher haften wir nur für die konstante Qualität des gelieferten Produkts.