

HYDROLAC MARINE

Polyurethanlack auf Wasserbasis für Boote

3S51-a April 2025

Beschreibung

Produktart: Einkomponentiger, wasserbasierter, nicht vergilbender Polyurethanlack. Seine edle Optik kommt auf allen hochwertigen Holzoberflächen im Innenbereich von Booten zur Geltung – sowohl auf Böden als auch auf Möbeln. Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Oberflächenhärte, sehr kurze Trocknungszeit, einfache Verarbeitung sowie sehr geringe Geruchsemissionen aus. Darüber hinaus ist mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet, das seine geringe Umweltbelastung bescheinigt.

Zertifikate: Geprüft EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug – Migration bestimmter Elemente). EU-Umweltzeichen: IT/044/002;

Anwendungsbereich: Zur Beschichtung aller hochwertigen Holzoberflächen im Innenbereich von Booten – sowohl von Böden als auch von Möbeln.

Farbe: 00-Farblos matt

Gebindegrößen: 0,750 l

Technische Daten

Spezifisches Gewicht: 1,00 – 1,05 kg/l bei +20°C.

Viskosität: 35 - 40 s / DIN-Becher, 3 mm, bei +20 °C.

Trocknung: Staubtrocken nach circa 20–30 Minuten. Schleif- und überstreichbar nach ca. 6–8 Stunden, abhängig von Holzart, Auftragsmenge und Umgebungsbedingungen. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Geruch: Schwacher Eigengeruch. Geruchslos nach Trocknung.

Lagerung: Im originalverschlossenen Gebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig. Kühl und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen; wenn der Luftraum zu groß ist, in kleinere Behälter umfüllen.

Anwendungshinweise

Allgemeines: Produkt vor der Verarbeitung gut aufrühren. Nicht bei Temperaturen unter +10 °C (Raum-, Untergrund- und Produktemperatur) verarbeiten.

Auftragsverfahren: Streichen, Rollen oder Sprühen.

Vorbereitung des Untergrundes: Das zu behandelnde Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht auf Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von über 12% anwenden. Nicht haftende Altanstriche vollständig entfernen.

Empfohlene Anstrichaufbauten:

Neues Holz im Innenbereich:	2–3 x Anstriche mit HYDROLAC MARINE, mit Zwischenschliff nach 6–8 Stunden zwischen den Schichten, unter Verwendung eines Schleifnetzes mittlerer Körnung (180–220).
Renovierungsanstrich im Innenbereich:	Alte, nicht fest haftende Anstriche restlos entfernen; Untergrund reinigen und schleifen, um die Haftung zu verbessern. Dann 2–3 x Anstriche mit HYDROLAC MARINE, mit Zwischenschliff nach 6–8 Stunden zwischen den Schichten, unter Verwendung eines Schleifnetzes mittlerer Körnung (180–220).

Verbrauch: 8 - 10 m² / l pro Anstrich

Verdünnung: Gebrauchsfertig; falls erforderlich mit maximal 5 % Wasser verdünnen.

Überstreichbarkeit: Unter normalen Bedingungen, nach einer Trockenzeit von etwa 6 - 8 Stunden schleifbar und überlackierbar.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

HYDROLAC MARINE

Polyurethanlack auf Wasserbasis für Boote

3S51-a April 2025

Dieses Produkt erfüllt die Leistungs- und Umwelanforderungen des EU-Umweltzeichen-Systems ECOLABEL.
Registrierungsnummer: IT/044/002.



Besondere Hinweise

Frisch behandelte Böden sind 24 Stunden nach dem Auftragen der letzten Schicht begehbar. Die maximale Belastbarkeit wird nach etwa einer Woche erreicht. Zur Reinigung der mit HYDROLAC MARINE beschichteten Flächen Wasser und Seife oder neutrale Reinigungsmittel verwenden.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Detaillierte Informationen zur Entsorgung, Wassergefährdungsklasse, VbF und ADR/RID entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, verfügbar unter <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und sind generell unverbindlich. Da die Verwendung und die Verarbeitung der Produkte außerhalb von unserem Einflussbereich liegen, haften wir nur für deren Qualität. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.