

LIGNEX[®] PRODECK

Vernice tixotropica alchidica per la protezione climatica

3611-a novembre 2018

Descrizione

Prodotto: LIGNEX PRODECK è una finitura tixotropica a base di speciali resine alchidiche lungolio in solvente organico per la protezione climatica completa.

Campi di impiego: per tutti i tipi di legno all'esterno; è particolarmente indicato per applicazione su superfici in legno degradate dall'esposizione climatica. Non cola.

Protezione: LIGNEX PRODECK protegge il legno dall'umidità e dagli effetti climatici. Il prodotto contiene conservanti che proteggono i film da microorganismi.

Tinte: tinte coprenti mescolati attraverso il sistema Colormix

Confezioni: barattoli in metallo da 1 l - 2,5 l - 5 l - 10 l

Dati Tecnici

Peso specifico: 1,03-1,25 kg/l, a +20 °C, a seconda della tinta.

Punto di infiammabilità: ca. 61 °C.

Viscosità: tixotropico.

Brillantezza: satinata

Essiccazione: dopo ca. 12 ore, secco in profondità dopo ca. 24 ore, in funzione del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 2 anni in barattoli originali chiusi. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; conservare solo in barattoli originali e fuori della portata dei bambini.

Note applicative

Generalità: mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Sistemi di applicazione: pennello.

Temperatura per l'applicazione: 5 – 35°C

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 15 %. Eliminare vecchi strati di vernice non bene ancorati. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie. Gli estrattivi contenuti in alcune specie legnose tropicali possono rallentare o addirittura impedire l'essiccazione della vernice; in questi casi lavare molto bene prima il legno con diluente nitro (per es., iroko).

Consigli per l'applicazione: il legno va pretrattato con un fondo protettivo adatto, come ad es LIGNEX GRUND BPIV, per proteggerlo dall'attacco di insetti, funghi distruttori del legno e funghi dell'azzurramento (consultare la relativa schede tecniche ed attenersi strettamente alle indicazioni riportate).

Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di LIGNEX PRODECK COLORMIX, per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua.

Cicli consigliati:

- Legno nuovo all'esterno:	1-2 LIGNEX GRUND BPIV 1-2 x LIGNEX PRODECK COLORMIX
- Rinnovi su legno all'esterno	asportare le parti della precedente verniciatura non ben aderenti al supporto; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi 1-2 x LIGNEX PRODECK, (con 2 mani carteggiatura intermedia, grana 280). Se il legno è stato riportato a nuovo, fare riferimento ai cicli per legno nuovo.

LIGNEX[®] PRODECK

Vernice tixotropica alchidica per la protezione climatica

3611-a novembre 2018

È sempre bene controllare lo stato delle verniciature esterne entro 2 anni dall'applicazione, soprattutto quello dei manufatti esposti a sud-ovest.

Resa: ca. 10 - 12 m²/l per mano a seconda della capacità di assorbimento della superficie.

Diluizione: LIGNEX PRODECK è pronto per l'uso.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo ca 12 - 14 ore.

Pulizia degli attrezzi: con ns. diluente NETTO o acquaragia, subito dopo l'uso, Smaltendo i residui secondo le disposizioni di legge.

Istruzioni particolari

Consultare la scheda di sicurezza. Il prodotto deve essere tenuto fuori della portata dei bambini. Durante l'applicazione proteggersi il viso, le mani e gli occhi e provvedere ad una sufficiente aerazione. Non respirare i fumi/aerosol. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Impedire che il prodotto o i suoi residui inquinino i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno. Smaltire il prodotto e i suoi residui secondo le disposizioni di legge.

Catalogo europeo rifiuti: 08 01 11. Smaltire i barattoli che contengono ancora del prodotto e i residui del prodotto secondo le regole vigenti.

Classe di pericolosità per le acque: WGK1, bassa pericolosità delle acque

Classificazione secondo VbF: viene meno

ADR/RID: non applicabile.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.