

## AQUAPROFI DECORLASUR

Impregnante decorativo industrial

3A33-a Mayo 2017

### Descripción

**Producto:** AQUAPROFI DECORLASUR es un impregnante decorativo a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa para la protección de la madera contra la humedad. Regula el intercambio de humedad madera/aire y ofrece una buena protección contra las radiaciones UV.

**Uso previsto:** para trabajos de impregnación sobre madera sin estabilidad dimensional, como por ejemplo tablas y vigas de madera.

**Tintes:** 00-incoloro, 01-encina, 02-alerce, 03-castaño, 04-nogal, 10-nogal claro, 27-teca, o bien en tintes de madera uniformantes 801-encina, 802-alerce, 803-castaño, 804-nogal, 810-nogal claro, 843-teca, 884-nogal Brennero, 888-marrón. Los tintes hacen referencia a la carta de colores WASSERLASUR o en alternativa para los tintes uniformantes al producto HYDRODIP UNIFORMANTE.

**Envases:** latas metálicas de 20l - 100l\* - 1000l\* - \*por encargo.

### Datos Técnicos

**Peso específico:** aprox. 1,03 g/cm<sup>3</sup>, a +20 °C., según el tinte.

**Punto de inflamabilidad:** > 100°C

**Viscosidad:** aprox. 45 - 47 s/, copa DIN 53211, 2 mm, a +20 °C según el tinte

**Secado:** según el tipo de madera, la cantidad de aplicación y las condiciones meteorológicas, en aprox. 2 - 4 horas. Elevada humedad del aire y/o bajas temperaturas retardan el secado.

**Olor:** olor propio débil; inodoro tras el secado.

**Almacenamiento:** duración de 3 años en envases intactos. Conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Cerrar bien las latas utilizadas parcialmente; si la cámara de aire es excesivamente grande, verter en recipientes más pequeños.

### Notas para la aplicación

**Instrucciones generales:** mezclar bien AQUAPROFI DECORLASUR antes del uso. No trabajar a temperaturas (ambiente, soporte y producto) inferiores a +10 °C.

**Sistema de aplicación:** pincel, máquina impregnadora e inmersión.

**Preparación del soporte:** la madera a tratar tiene que estar limpia y sin polvo y grasas. No aplicar sobre madera con una humedad superior al 15 %. Eliminar completamente las antiguas capas de barnices, podrían obstaculizar la penetración del producto en la madera. En maderas con poderes de absorción diferenciados se recomienda una primera mano de AQUAPROFI DECORLASUR incoloro. Algunos tipos de madera exóticos pueden retardar el secado a causa de las sustancias internas que contienen, en ese caso limpiar bien la madera con diluyente nitro antes de la impregnación (por ej. iroko).

**Recomendaciones para la aplicación:** antes de la aplicación, humedecer las grandes superficies o las maderas especialmente absorbentes con una esponja húmeda. Para evitar que se vean defectos de continuidad, aplicar a lo largo de toda la longitud de la superficie en el sentido de las vetas. Para madera de testa es necesario aplicar varias manos de AQUAPROFI DECORLASUR, para reducir al mínimo la posibilidad de absorción de agua. Para proteger la manufactura de ataques biológicos por parte de hongos y mohos, utilizar un producto protector adecuado, respectivamente: Hydro Grund. Consultar las correspondientes fichas técnicas para obtener más informaciones.

### Ciclos recomendados:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| - Madera nueva de interior         | 1-2 x AQUAPROFI DECORLASUR de color.                        |
| -Madera nueva de exterior cubierta | 1 x HYDROGRUND PLUS<br>1-2 x AQUAPROFI DECORLASUR de color, |

## AQUAPROFI DECORLASUR

Impregnante decorativo industrial

3A33-a Mayo 2017

|  |   |
|--|---|
| - Renovación de madera para interior y exterior cubiertos: | eliminar barnices antiguos que no estén perfectamente adheridos; limpiar y lijar la superficie para mejorar la adhesión. Luego 1-2 x AQUAPROFI DECORLASUR de color.<br>Si la madera se ha recuperado, tomar como referencia los ciclos para madera nueva de exterior. |
|--|---|

AQUAPROFI DECORLASUR incoloro no contiene pigmentos y no ofrece, por tanto, ninguna protección UV. Así pues, el tipo incoloro se puede utilizar en el exterior sólo como mano final de un ciclo de color o para aclarar los tintes oscuros. El aspecto de cada tinte es distinto según el tipo de madera, por tanto se recomienda siempre efectuar un barnizado de prueba. Es asimismo recomendable controlar cada dos años el estado de las superficies tratadas de exterior y especialmente las que se encuentran expuestas a suroeste.

**Consumo:** aprox. 10 - 12 m<sup>2</sup>/l por mano.

**Dilución:** AQUAPROFI DECORLASUR está listo para el uso y no se tiene que diluir.

**Rebarnizado:** tras un tiempo de secado de aprox. 2-4 horas se puede lijar y rebarnizar.

**Limpeza de los instrumentos:** con agua, inmediatamente después de su uso.

### Instrucciones especiales

Durante la aplicación de productos pobres de sustancias nocivas, también es necesario observar las precauciones normales previstas para los trabajos de barnizado; proporcionar siempre la ventilación adecuada. Cubrir bien los interruptores y las líneas eléctricas, para evitar cortocircuitos. Mantener alejado del alcance de los niños. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y abundantemente con agua.

Impedir que el producto contamine los cursos de agua y las aguas residuales o que penetre en el terreno.

**Clase de peligrosidad para las aguas:** WGK 1, (autoclasiificación-contamina ligeramente el agua).

**Clasificación según VbF:** no aplicable.

**ADR/RID:** no aplicable.

*Las indicaciones citadas corresponden al estado más reciente de la técnica de desarrollo y empleo. Puesto que el uso y la aplicación de los productos quedan fuera de nuestra esfera de influencia, somos responsables simplemente de que su calidad sea constante. En caso de duda, le rogamos nos solicite asesoramiento técnico.*