

AQUAPROFI SIEGEL

Sigillante per legno di testa

3A62-a Gennaio 2017

Descrizione

Prodotto: AQUAPROFI SIEGEL è un sigillante per legni di testa a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Il prodotto è dotato di filtri assorbitori UV.

Campi di impiego: Ideale per ridurre drasticamente l'assorbimento di umidità dal legno di testa, evitando così la formazione di spaccature e crepe nel legno. Regola lo scambio di umidità legno/aria e conferisce una buona protezione contro le radiazioni UV.

Colore: 00 incolore

Confezioni: 5l - 20 l in latte metalliche.

Dati tecnici

Peso specifico: 1,04 kg/l, a +20 °C,

Punto di infiammabilità: non applicabile.

Viscosità: tissotropico

Brillantezza: setato

Essiccazione: ca. 2-4 ore, in funzione del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 3 anni in barattoli originali chiusi. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Generalità: mescolare solo leggermente il prodotto prima dell'uso. Non utilizzare a temperature sotto i +10°C.

Sistemi di applicazione: pennello.

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18 %.

Consigli per l'applicazione: AQUAPROFI SIEGEL va usato dopo il ciclo di impregnazione. Il legno nuovo destinato all'esterno va pretrattato con un fondo protettivo adatto, come ad es. Aquaprofi Hydrogrund Plus BP oppure Aquaprofi Grund Plus BPIvT, per proteggerlo dall'attacco del fungo dell'azzurramento e dagli insetti (consultare la relativa scheda tecniche ed attenersi strettamente alle indicazioni riportate).

Consumo: ca. 200 ml/m² in base all'assorbimento del legno.

Diluizione: pronto per l'uso a pennello.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo ca 2-4 ore.

Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso.

Istruzioni particolari

Anche durante l'applicazione di prodotti poveri di sostanze dannose è necessario osservare le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura; provvedere sempre ad una sufficiente aerazione. Utilizzare esclusivamente acqua con sapone neutro o detergenti leggeri neutri. Impedire che il prodotto inquina i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno.

Smaltimento: Smaltire il prodotto e i suoi residui secondo le disposizioni di legge. Catalogo europeo rifiuti: 08 01 12

Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 poco pericoloso (Autoclassificazione).

Classificazione secondo VbF: viene meno.

ADR/RID: non applicabile.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.