

STUFEX[®] R 31

1-Komponenten-Nitrogrundierung

Rev. Januar 2014

Anwendungsbereiche

Nitro-basierte isolierende Grundierung/Imprägnierung für alle saugfähigen Holzarten und insbesondere exotische und fettige Hölzer. Hervorragend für Möbel, Fenster und Türen, Verkleidungen, Bodenbeläge, usw..

Der Primer Stufex R 31 unterscheidet sich durch sein schnelles Trocknen, die Benetzbarkeit und die Schleifbarkeit.

Technische Daten

PRODUKTIDENTIFIZIERUNGSDATEN	
Farbe	Transparent
Viskosität (DIN 3)	40 +/- 5 Sek.
Lagerung	In der gut verschlossenen Originalverpackung. Niedrige Temperaturen vermeiden. Vorzugsweise in 6 Monaten aufbrauchen.
VERARBEITUNGSDATEN	
Trocknung	
Staubtrocken	5 min
Trocken	10 min
Schleifbar	20 min
Verdünnung	Gebrauchsfertig
Verarbeitung	Rollen Streichen Spritzen

Die vorstehenden Daten gelten für die Verarbeitung von 150 Mikron (nass) bei einer Temperatur von 20 C und einer relativen Luftfeuchte von 60%. Bedenken Sie, dass bei einer anderen Stärke und/oder Temperatur und/oder relativen Luftfeuchte diese Daten abweichen können.

Verarbeitung

VORBEREITUNG

Es ist sicherzustellen, dass die zu behandelnden Untergründe die richtige Feuchte (ca. 12%) aufweisen und frei von Staub und fettigen Stoffen sind, die das Anhaften des Produkts verhindern könnten. Vor Gebrauch gut aufrühren.

VERARBEITUNG

Der empfohlene Beschichtungsaufbau lautet:

- 1) ein Schicht Stufex R 31;
- 2) nach 15-20 Minuten (unter normalen Bedingungen) Abschleif;
- 3) 1 oder 2 Schichten Endbeschichtungslack Stufex R 290 oder Stufex R 1600 oder Stufex R 2660

(Die Arbeitsgeräte können mit Nitro-Verdüner gereinigt werden)

STUFEX[®] R 31
1-Komponenten-Nitrogrundierung

Rev. Januar 2014

Materialverbrauch

Die ideale Auftragsmenge beträgt

50 g/m²

Gebindegrößen

Das Produkt ist erhältlich in Eimern zu:

9 kg – 4 kg

Hinweise

Das Produkt ist entzündlich. Von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten.
Der Auftrag von zu großen Produktmengen kann zu Ablösungsphänomenen führen und ist daher zu vermeiden. Andernfalls muss das überschüssige Produkt vor dem Überstreichen abgeschliffen werden.
Achten Sie darauf, den Film nicht vollständig zu entfernen.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem neuesten Stand der Information, Entwicklung und Anwendung unseres Produkts. Die Verarbeitung liegt außerhalb von unserem Einflussbereich, deshalb haften wir nur für die konstante Qualität des gelieferten Produkts.