

AQUAPROFI DECORLASUR

Impregnante decorative industriale

3A33-a Maggio 2017

Descrizione

Prodotto: AQUAPROFI DECORLASUR è un impregnante decorativo sia per legno nuovo che per rinnovi a base di resine acriliche in dispersione acquosa per la protezione del legno dall'umidità e dalle intemperie. Regola lo scambio di umidità legno/aria ed offre una buona protezione contro le radiazioni UV. Prodotto consigliato per uso industriale/professionale.

Campi di impiego: Per lavori di impregnazione su legno non a stabilità dimensionale, come ad es. perline e travature in legno.

Tinte: 00-incolore, 01-quercia, 02-larice, 03-castagno, 04-noce, 10-noce chiaro, 27-teak, oppure in tinte legno uniformanti 801-quercia, 802-larice, 803-castagno, 804-noce, 810-noce chiaro, 843-teak, 884-noce brennero, 888-bruno.

Le tinte fanno riferimento alla Cartella WASSERLASUR o in alternativa per le tinte uniformanti al prodotto HYDRODIP UNIFORMANTE.

Confezioni: latte metalliche da 20l - 100 l* - 1000l* (*su ordinazione).

Dati Tecnici

Peso specifico: ca. 1,03 g/cm³, a +20 °C., a seconda della tinta.

Punto di infiammabilità: > 100°C

Viscosità: ca. 45 - 47 s/, coppa DIN 53211, 2 mm, a +20°C a seconda della tinta

Essiccazione: a seconda del tipo di legno, della quantità di applicazione e delle condizioni climatiche: dopo ca. 2 - 4 ore. Alta umidità dell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.

Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

Magazzinaggio: durata 3 anni in confezioni intatte. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Istruzioni generali: mescolare bene AQUAPROFI DECORLASUR prima dell'uso. Non lavorare a temperature (ambiente, supporto e prodotto) inferiori a +10 °C.

Sistema di applicazione: pennello, macchina impregnatrice e immersione.

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere pulito ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 15%. Eliminare completamente vecchi strati di vernici perché questi possono ostacolare la penetrazione del prodotto nel legno. Su legni con poteri di assorbimento differenziati è consigliabile una prima mano di AQUAPROFI DECORLASUR incolore. Alcuni tipi di legno esotici possono rallentare l'essiccazione a causa delle sostanze interne in essi contenute. In questo caso come nel caso di legno particolare pulire bene il legno con diluente nitro prima dell'impregnazione (es. iroko.).

Consigli per l'applicazione: Prima dell'applicazione inumidire grandi superfici o legni particolarmente assorbenti con una spugna umida. Per evitare che si vedano tracce di riprese, applicare lungo tutta la lunghezza della superficie nel senso della venatura. Per legno di testa è necessario applicare più mani di AQUAPROFI DECORLASUR, in modo da ridurre al minimo la possibilità di assorbimento d'acqua. Per proteggere il manufatto da attacchi biologici da funghi e muffe, utilizzare un prodotto protettivo adeguato, rispettivamente: AQUAPROFI HSL Biv, AQUAPROFI GRUND Plus BPLvT. Consultare le rispettive schede tecniche per ulteriori informazioni.

Cicli consigliati:

- Legno nuovo all'interno	1-2x	AQUAPROFI DECORLASUR, colorato
- Legno nuovo all'esterno coperto	1x 1x 1-2x	AQUAPROFI GRUND PLUS BPLvT oppure AQUAPROFI HSL Biv AQUAPROFI DECORLASUR, colorato

AQUAPROFI DECORLASUR

Impregnante decorative industriale

3A33-a Maggio 2017

<p>- Rinnovi di legno per interni e esterni coperti:</p>	<p>Asportare vecchie verniciature e/o verniciature filmogene non bene aderenti; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi 1-2x AQUAPROFI DECORLASUR colorato. Se il legno è stato riportato a nuovo, fare riferimento ai cicli per legno nuovo all'esterno.</p>
--	--

AQUAPROFI DECORLASUR incolore non contiene pigmenti e non offre quindi alcuna protezione UV. Pertanto il tipo incolore può essere usato all'esterno soltanto come mano finale di un ciclo colorato o per schiarire le tinte scure. Tinteggiature medie risultano di essere più resistente alle intemperie. Si sconsiglia di usare tonalità molto chiare o molto scure nel caso di esposizione estrema ad agenti climatici. L'aspetto delle singole tinte è diverso a seconda del tipo di legno e dal suo grado di sollecitazione climatica (ingrigimento). Pertanto è sempre consigliabile una verniciatura di prova. E' altresì consigliabile controllare ogni due anni lo stato delle superfici trattate all'esterno, particolarmente quelle esposte a sud-ovest, e nel caso di necessità rinnovare la verniciatura.

Consumo: Ca. 10 – 12 m²/l, per mano.

Diluizione: AQUAPROFI DECORLASUR è pronto all'uso e non deve essere diluito.

Sovraverniciabilità: Dopo un tempo di essiccazione di ca. 2-4 ore è carteggiabile e sovraverniciabile.

Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l'uso.

Istruzioni particolari

Anche durante l'applicazione di prodotti poveri di sostanze dannose è necessario osservare le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura; provvedere sempre ad una sufficiente aerazione. Coprire bene interruttori e linee elettriche, per evitare cortocircuiti. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. In caso di contatto con gli occhi/la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Impedire che il prodotto inquinii i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno.

Smaltimento: Smaltire il prodotto e i suoi residui secondo le disposizioni di legge. Catalogo europeo rifiuti numero: 08 01 12

Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 poco pericoloso (Autoclassificazione).

Classificazione secondo VbF: viene meno.

ADR/RID: non applicabile.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.