

AQUAPROFI MS TOP FK

Finitura impregnante a medio spessore per legno di larice

3A06-a Maggio 2017

Descrizione

Prodotto: AQUAPROFI MS TOP FK è un impregnante intermedio a base acqua, particolarmente indicato per applicazioni ad immersione o a flow-coating, per la protezione del legno. Il suo impiego è previsto principalmente nei settori industriali e artigianali. Il prodotto è dotato di filtri assorbitori UV. Il prodotto contiene biocidi per la protezione del film dai microorganismi.

Campi di impiego: per trattamenti in trasparenza su legno destinato all'esterno a poro aperto, non a contatto continuo con il terreno o con l'acqua. Particolarmente adatto per legno di larice e altri legni con basso grado di assorbimento. AQUAPROFI MS TOP FK regola lo scambio di umidità legno/aria ed offre una buona protezione contro le radiazioni UV.

Tinte: 00-incolore;

Confezioni: 20l in latte metalliche

Dati Tecnici

Peso specifico: 1,03 g/cm³, a +20 °C

Viscosità: 50-55 s, tazza DIN foro da 2 mm, a +20 °C, per l'incolore

Residuo secco: 26%.

Punto di infiammabilità: > 100°C.

Essiccazione: dopo ca. 6 ore, in funzione del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 3 anni in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli e comunque tenere sempre in luogo inaccessibile ai bambini.

Note applicative

Generalità: mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non lavorare con temperature (ambiente, supporto e prodotto) inferiori a +10°C

Sistemi di applicazione: immersione, doccia (flow coating), a spruzzo solo in impianti chiusi e a pennello.

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 15 %. Eliminare vecchie vernici filmogene, perché impedirebbero la penetrazione del prodotto. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie.

Consigli per l'applicazione: in caso di impiego ad immersione, il tempo di immersione varia da 1 a 10 min, in funzione del tipo di legno e delle sue dimensioni. Controllare periodicamente la viscosità del prodotto in vasca ed eventualmente aggiungere acqua, per ripristinare la viscosità originale. Questa operazione va sempre fatta prima di effettuare rabbocchi con prodotto fresco. Coprire bene la vasca dopo l'uso, per ridurre al minimo l'evaporazione dell'acqua. Mescolare sempre molto bene il prodotto all'inizio della giornata lavorativa e dopo ogni pausa di lavoro. E' consigliabile anche filtrare il prodotto al momento del primo riempimento e svuotare periodicamente la vasca, pulirla e filtrare il prodotto al momento del nuovo riempimento. In previsione di un'interruzione del lavoro per più giorni, è opportuno svuotare la vasca e ritrasvasare il prodotto nelle confezioni originali.

In caso di impiego a doccia (flow coating) valgono le stesse considerazioni fatte precedentemente per quanto riguarda il controllo della viscosità, i rabbocchi e la pulizia dell'impianto e del prodotto.

Le ferramenta (chiodi, viti, cerniere, ecc.) eventualmente utilizzate sul supporto da trattare devono essere in materiale resistente alla corrosione, così come le altre parti metalliche che possono venire a contatto con il prodotto.

AQUAPROFI MS TOP FK

Finitura impregnante a medio spessore per legno di larice

3A06-a Maggio 2017

Cicli consigliati:

-Legno nuovo all'interno	1-2x AQUAPROFI MS TOP FK
-Legno nuovo all'esterno	1-2x AQUAPROFI HYDROGRUND PLUS BP oppure 1-2x AQUAPROFI GRUND PLUS BPIV T 1-2x AQUAPROFI MS TOP FK (carteggiatura intermedia con carta grana 280)
-Rinnovi su legno all'esterno	1-2x AQUAPROFI MS TOP FK

Per applicazioni su legno di larice si consiglia di controllare regolarmente dopo ogni anno, specialmente se orientato a SUD – OVEST e all'occorrenza provvedere ad un trattamento di rinnovo. Per altri tipi di applicazione si consiglia di controllare i supporti trattati con un intervallo di tempo pari a 2 anni.

Quantità da applicare: da 14 – 16 m²/L a seconda del diverso grado di assorbimento del legno.

Diluizione: AQUAPROFI MS TOP FK è pronto all'uso e non deve essere diluito.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo ca. 6 ore con prodotti a base acqua e dopo ca. 24 ore con prodotti a base solvente.

Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l'uso.

Istruzioni particolari

Non applicare su legno destinato a venire a contatto diretto con alimenti o mangimi o acqua potabile. Durante l'applicazione proteggersi il viso, le mani e gli occhi e provvedere ad una sufficiente aerazione. Coprire bene interruttori e linee elettriche, per evitare cortocircuiti.

Evitare che il prodotto venga a contatto con le piante. Non adatto per alveari. Impedire che il prodotto inquina i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno. Non riutilizzare il contenitore.

Dopo l'applicazione pulirsi immediatamente con acqua o detergente mani e viso.

Smaltimento: catalogo europeo 08 01 12. Smaltire secondo disposizioni di legge il contenitore e i suoi residui.

Classificazione secondo VbF: non applicabile.

ADR/RID: non applicabile.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.