

## BESSEMER<sup>®</sup> FALZVERSIEGELUNG<sup>®</sup> BLUE WATER

2539-a febbraio 2015

### 1. Descrizione

**Prodotto:** BESSEMER FALZVERSIEGELUNG è un prodotto per la sigillatura e impermeabilizzazione di tetti in lamiera piegati. Evita il passaggio capillare di acqua.

**Campi di impiego:** BESSEMER FALZVERSIEGELUNG è un preparato resinoso monocomponente per materiali metallici. I leganti oleosi ad elevata capillarità consentono di sigillare i canali capillari che possono formarsi lungo le pieghe dei tetti in lamiera.

**Tinta:** incolore (assume una colorazione blu per una facile riconoscibilità durante l'applicazione)

**Confezione:** liquido

### 2. Dati tecnici

**Legante:** base olio

**Densità:** 0,93 g/cm<sup>3</sup>

**Punto di infiammabilità:** >250°C

**Residuo secco:** 100%

**Viscosità:** 20-24 s/DIN 4 mm

**Diluizione:** non diluito

**Brillantezza:** lucido

**Essiccazione:** 16 h ca. a una temperatura di 20 °C / 55% umidità relativa

**Magazzinaggio:** conservare nel contenitore originale chiuso a una temperatura compresa tra +5 °C e +25 °C, il prodotto si mantiene per circa 2 anni. Richiudere accuratamente il contenitore aperto e mescolare bene prima dell'uso.

### 3. Note applicative

**Generalità:**

**Sistemi di applicazione:** pennello

**Preparazione del supporto:** il supporto deve essere pulito e asciutto.

**Consigli per l'applicazione:** Agitare bene prima dell'uso. **Pronto all'uso.**

Non lavorare con una temperatura inferiore a +10 °C.

**Consumo:** 70-90 ml/m<sup>2</sup>, resa 200 metri lineari di sigillatura/litro

**Pulizia degli attrezzi:** con BESSEMER UNIVERSAL-STREICHVERDÜNNUNG o REINIGER W 15 subito dopo l'uso.

### 4. Istruzioni particolari

Utilizzare puro e non diluito. Osservare le disposizioni di sicurezza durante l'applicazione.

Si prega di osservare che, per motivi tecnici di prodotto, i tempi di asciugatura potrebbero prolungarsi in base all'umidità dell'aria e alla temperatura del supporto (sotto i 10 °C). Pertanto, per procedere con l'applicazione assicurarsi di avere più giorni di bel tempo a disposizione.

**Attenzione.** Gli stracci imbevuti di BESSEMER FALZVERSIEGELUNG devono essere conservati in un contenitore ben chiuso non infiammabile e conferiti presso un centro di smaltimento per rifiuti speciali. Pericolo di autocombustione.

**Classificazione secondo VbF:** non applicabile.

**ADR/RID:** non applicabile.

*Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.*