

AMOTHERM WOOD 451 SB

Fornitura e posa in opera di vernice ignifuga a base solvente Amotherm Wood 451 SB per conferire agli elementi di rivestimento in legno sia a parete che soffitto la classe di reazione al fuoco europea B-s1, d0 (EN 13501-1) e classe 1 italiana (UNI 9796).

Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a spruzzo, a pennello, a rullo, a velatrice o con pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione.

La preparazione preventiva delle strutture varierà a seconda del tipo di supporto da trattare e più precisamente:

- Le strutture in legno nuovo grezzo andranno pulite da ogni eventuale impurità e, in particolare per le strutture in legno esotico, dovranno essere lavate con diluente nitro per eliminare la presenza di resine
- Le strutture in legno vecchie preverniciate andranno carteggiate a fondo al fine di eliminare ogni eventuale residuo di vernice non perfettamente ancorato al supporto.

Ciclo composto da Amotherm Wood 451 SB (componente A + componente B) e Amotherm Wood 451 Top SB (componente A + componente B)

Consumi pratici: 300 g/m² di fondo + 160 g/m² di finitura - Totale 460 g/m²

Costo materiale e posa per applicazione a spruzzo compresa carteggiatura intermedia tra le due mani di fondo e la mano di finitura (esclusi ponteggi e eventuali preparazioni del supporto):

- Amotherm Wood 451 SB: 23,00 €/m² (ciclo con consumi pratici)