

## **AMOTHERM WOOD 540 SB**

Fornitura e posa in opera di vernice ignifuga a base solvente Amotherm Wood 540 SB per conferire agli elementi di rivestimento in legno a pavimento la classe di reazione al fuoco europea B<sub>fl</sub> - s1(EN 13501-1) e classe 1 italiana (UNI 9796).

Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a pennello, a rullo o a velatrice.

La preparazione preventiva delle strutture varierà a seconda del tipo di supporto da trattare e più precisamente:

- Le strutture in legno nuovo grezzo andranno pulite da ogni eventuale impurità e, in particolare per le strutture in legno esotico, dovranno essere lavate con diluente nitro per eliminare la presenza di resine
- Le strutture in legno vecchie preverniciate andranno carteggiate a fondo al fine di eliminare ogni eventuale residuo di vernice non perfettamente ancorato al supporto.

Ciclo composto da Amotherm Wood 540 SB (componente A+ componente B) e Amotherm Wood 540 Top SB (componente A+ componente B)

Consumi: 160 g/m<sup>2</sup> di fondo + 160 g/m<sup>2</sup> di finitura - Totale 320 g/m<sup>2</sup>

- Costo materiale e posa per applicazione a rullo compresa carteggiatura intermedia tra le mani di fondo e la mano di finitura (esclusi ponteggi e eventuali preparazioni del supporto):
- Amotherm Wood 540 SB: 19,00 €/m<sup>2</sup>