

STUFEX[®] 2001 PLUS
Adesivo acrilico

Rev. Settembre 2016

Campi di applicazione

Adesivo acrilico unilaterale di alta qualità adatto all'incollaggio su supporti assorbenti (calcestruzzo o legno non trattato) dei seguenti materiali:

- pavimenti in PVC, con o senza supporto di schiume poliuretatiche
- MOQUETTES supportate da schiume, lattici, ecc.
- Polistirolo

Indicato per pavimenti con elevato carico di esercizio (palestre, corridoi, ecc. e/o sottoposti alle sollecitazioni meccaniche tipiche di sedie a rotelle, letti, ecc.

Dati Tecnici

DATI IDENTIFICATIVI	
Colore	Giallognolo
Viscosità al collaudo	35.000 +/- 5.000 mPa s
Residuo secco	79 +/- 1%
Conservazione	In confezioni originali e ben chiuse evitando le basse temperature; consumare preferibilmente entro 12 mesi. TEME IL GELO.
DATI APPLICATIVI	
Temperatura di applicazione	Min. + 12° C.
Tempo aperto	25' ca. in condizioni normali
Resistenza termica	Resiste a una temperatura continua di + 50°C con punte massime fino a 70° C.
Modo di applicazione	Spatola dentata n.4 (altezza denti 3 mm)

I dati sopra riportati sono relativi a una temperatura di 20 °C e una umidità relativa del 60%. Ricordiamo che una diversa temperatura e/o umidità relativa può comportare una variazione di tali dati.

Modalità di applicazione

PREPARAZIONE

Prima di applicare il prodotto, assicurarsi che i supporti siano puliti, privi di polvere e di sostanze oleose, che potrebbero pregiudicare l'adesione.

STUFEX[®] 2001 PLUS

Adesivo acrilico

Rev. Settembre 2016

APPLICAZIONE

Stendere il collante sul sottofondo utilizzando preferibilmente una spatola a denti piccoli (2-3 mm). Appoggiare quindi il rivestimento sul letto di colla praticando un massaggio dal centro verso l'esterno per facilitare la fuoriuscita di eventuali bolle d'aria che potrebbero compromettere la perfetta adesione.

Pulizia

Eventuali macchie di colla e gli attrezzi utilizzati possono essere puliti, finché la colla è fresca, utilizzando acqua di rete preferibilmente tiepida.

Resa

La quantità ideale di applicazione è di

350-600 g/m² ca

a seconda del tipo di supporto.

Confezioni

Il prodotto viene fornito in vasi da:

20 kg – 10 kg – 5kg – 1kg

Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito d'influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito.