

**STUFEX<sup>®</sup> E 83 P**  
Adesivo vinilico resistente all'acqua

Rev. Gennaio 2014

**Campi di applicazione**

Adesivo in dispersione acquosa, di resine sintetiche non plastificate pronto all'uso, di elevata RESISTENZA ALL'ACQUA.

Idoneo per incollaggi rapidi e sicuri dell'incastro (maschio-femmina) dei parchetti prefiniti.

**Dati Tecnici**

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Viscosità al collaudo	6000 +/- 1000 mPa s
Conservazione	In confezioni originali e ben chiuse evitando le basse temperature; consumare preferibilmente entro 12 mesi. TEME IL GELO.
DATI APPLICATIVI	
Resistenza Allo strappo Alla trazione	Resiste fino ad uno strappo di 12 N/mm <sup>2</sup> (DIN 50014) La rottura avverrà quando si sarà allungato del 200%.
Temperatura filmazione	di Min. +5° C.
Tempo aperto	6'-9'
Igroscopticità	Dopo 24 h di permanenza in acqua ne ha assorbito circa il 15% (DIN 54495)

*I dati sopra riportati sono relativi a una temperatura di 20 °C e una umidità relativa del 60%. Ricordiamo che una diversa temperatura e/o umidità relativa può comportare una variazione di tali dati.*

**Modalità di applicazione**

**PREPARAZIONE**

Assicurarsi che le superfici da incollare siano esenti da polvere e da sostanze antiadesive.

**APPLICAZIONE**

Stendere un filo di prodotto sulle parti da incollare utilizzando l'apposito beccuccio dosatore in dotazione alla bottiglia ed accostare le parti.

L'incollaggio ottenuto è dotato di ELEVATA RESISTENZA ALL'ACQUA, corrispondente al gruppo di D3 secondo la norma DIN EN 204/205 e al calore secondo EN 14257 (WATT 91)..

(La pulizia degli attrezzi può essere fatta con acqua finché la colla è ancora fresca)

**Confezioni**

Il prodotto viene fornito in confezioni contenenti 18 flaconi da 500 g.

**STUFEX<sup>®</sup> E 83 P**

Adesivo vinilico resistente all'acqua

Rev. Gennaio 2014

**Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito d'influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito.**