

STUFEX[®] PR 93
Promotore di adesione

Rev. Gennaio 2014

Campi di applicazione

Liquido in soluzione alcolica da impiegare come promotore di adesione per adesivi epossidici quando le superfici da incollare sono smaltate, vetrose o comunque molto lisce (mosaico vetroso, marmo levigato o lucidato a piombo, ceramica, ecc.)

Dati Tecnici

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Aspetto	Liquido rosato
Conservazione	almeno 6 mesi in confezioni originali tenuto al riparo da basse ed alte temperature
DATI APPLICATIVI	
Temperatura di applicazione	Da + 5°C a + 35°C
Essiccazione	5 - 10 min.
Modalità di applicazione	Panno

Modalità di applicazione

PREPARAZIONE

Controllare che le superfici siano sane ed esenti da tracce di oli, vernici o sostanze distaccanti. Consigliamo di sgrassare e decerare la superficie con acqua e soda o apposito decerante e di irruvidirla mediante levigatura quindi lavarla con acqua pulita e lasciarla asciugare.

APPLICAZIONE

Passare tutta la superficie con un panno imbevuto di Stufex PR 93 in modo da creare una pellicola uniforme. Evitare applicazioni troppo abbondanti, in quanto il prodotto risulta maggiormente efficace quanto più sottile è il velo depositato.

Non appena la superficie è asciutta si può procedere alla stesura del collante.

Gli adesivi compatibili con il promotore di adesione Stufex PR 93 sono Stufex PL 96 e PL 200.

Resa

La quantità ideale di applicazione è di

50 g/m²

Confezioni

Il prodotto viene fornito in vasi da:

Kg 9 – Kg 0,9

Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito d'influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito.