

STUFEX[®] PR 99

Consolidante all'acqua monocomponente

Rev. Agosto 2019

Campi di applicazione

Isolante consolidante all'acqua per sottofondi in cemento che presentano superficie spolverante o poco consolidata e sui quali si deve fare la posa di parquet con collanti.

Dati Tecnici

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Colore	Trasparente
Peso specifico	1.01+/- 0.05 gr/cm ³
Viscosità al collaudo (DIN 2)	52 +/- 3 sec.
Conservazione	In confezioni originali e ben chiuse evitando le basse temperature; consumare preferibilmente entro 12 mesi. TEME IL GELO.
DATI APPLICATIVI	
Diluizione	Pronto all'uso
Tempo di essiccazione	1-2 ore a 23°C
Modalità di applicazione	Pennello Rullo

I dati sopra riportati sono relativi a una temperatura di 20 °C e una umidità relativa del 60%. Ricordiamo che una diversa temperatura e/o umidità relativa può comportare una variazione di tali dati.

Modalità di applicazione

PREPARAZIONE

Per ottenere il perfetto ancoraggio del collante, è necessario che il sottofondo sia idoneo, non friabile, esente da polvere, e con umidità nella norma (<2% misurata con igrometro a carburo).

Pulire a fondo il supporto da trattare eliminando qualsiasi traccia di oli, grassi, cere, macchie di vernice. Agitare bene prima dell'uso

APPLICAZIONE

L'applicazione di Stufex PR 99 può essere in un'unica mano. Nel caso di superfici molto friabili è possibile procedere con una seconda mano.

La posa del parquet può essere fatta:

- dopo 6-8 ore dall'ultima mano di Stufex PR 99 con colle monocomponenti all'acqua.
- dopo 24 ore dall'ultima mano di Stufex PR 99 con colle bicomponenti tipo PL 200, PL 97, ecc..

Consumo

La quantità ideale di applicazione è di

120-220 g/m²

Confezioni

Il prodotto viene fornito in vasi da

5 kg

Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito d'influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito.