

STUFEX[®] R 1551

Fondo all'acqua monocomponente

Rev. Gennaio 2014

Campi di applicazione

Fondo monocomponente all'acqua, esente da solventi. Ideale per il trattamento di parchetti, pavimenti e rivestimenti in genere.

Svolge la funzione di turapori all'acqua ed è particolarmente indicato come base per le successive mani a finire con vernice Stufex R 1600 / R 2660 (lucida/ opaca) all'acqua.

Caratterizzato da una rapida essiccazione non modifica le caratteristiche del legno.

Le particolari caratteristiche formulativi ne permettono la sopravverniciabilità con vernici Stufex R 1600 o R 2660 senza dover intervenire con la carteggiatura garantendone anche in questo caso un perfetto ancoraggio

Dati Tecnici

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Aspetto	Liquido biancastro
Viscosità al collaudo (DIN 3)	40 +/- 3 sec.
Conservazione	In confezioni originali e ben chiuse evitando le basse temperature; consumare preferibilmente entro 6 mesi. TEME IL GELO.
DATI APPLICATIVI	
Temperatura di applicazione	Non applicare a temperature inferiori a +10° C
Essiccazione	
Fuori polvere	30'
Asciutto	1h
Sopravernic.	2h
Diluizioni	In caso di temperature elevate aggiungere nella quantità massima del 2% il diluente ritardante STUFEX 019
Modalità di applicazione	Pennello Rullo Spruzzo

I dati sopra riportati sono stati ottenuti da una applicazione di 150 micron umidi a una temperatura di 20 °C e una umidità relativa del 60%. Ricordiamo che un diverso spessore e/o temperatura e/o umidità relativa può comportare una variazione di tali dati.

Modalità di applicazione

PREPARAZIONE

Accertarsi che i supporti legnosi da trattare siano esenti da polvere e da sostanze grasse (cere, siliconi, oli, ecc.) che potrebbero pregiudicare l'adesione del prodotto. Filtrare il prodotto per eliminare eventuali residui di prodotto polimerizzato che si fossero formati sulle pareti o sul tappo della confezione. Si raccomanda di mescolare accuratamente prima dell'uso e di non superare le dosi consigliate.

STUFEX[®] R 1551
Fondo all'acqua monocomponente

Rev. Gennaio 2014

APPLICAZIONE

Per raggiungere un buon risultato sono previste:

1. Una mano di fondo Stufex R 1551 e una o due mani di vernice Stufex R 1600 o R 2660 a seconda del grado di finitura desiderato;
2. La sopravverniciatura del fondo Stufex R 1551 deve essere effettuata senza la carteggiatura dello stesso
3. La carteggiatura deve invece essere eseguita sempre tra una mano e l'altra di finitura con carta o rete a grana fine (150 - 180) per favorirne l'ancoraggio

Per la verniciatura di legni difficili (olivo, legni esotici in genere, fra i quali iroko, teak, ecc.) si consiglia l'utilizzo di tradizionali fondi isolanti al solvente tipo Stufex R 31

(La pulizia degli attrezzi può essere fatta con acqua)

Resa

La quantità ideale di applicazione è di

80-100 g/m²

Confezioni

Il prodotto viene fornito in vasi da:

20 kg - 10 kg - kg 5

Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito d'influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito.