

## STUFEX<sup>®</sup> 1600

Vernice poliuretana all'acqua monocomponente

Rev. Gennaio 2014

### Campi di applicazione

Vernice poliuretana monocomponente all'acqua, caratterizzata da un'elevatissima durezza superficiale e ottimo aspetto estetico. La sua facilità di applicazione e la bassissima presenza di sostanze organiche volatili la rendono ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi. E' indicata per la verniciatura di rivestimenti e arredamenti interni, parchetti e pavimenti interni di legno. La vernice Stufex R 1600 è un prodotto di facile impiego, possiede elevata elasticità, resistenza del film all'abrasione (Certificato CATAS nr. 3436/1 - Abrasione Taber Uni 9115/87 Livello 4) e una discreta tonalizzazione nel colore del legno.

### Dati Tecnici

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Aspetto	Trasparente rosato
Viscosità al collaudo (DIN 3)	69 +/- 3 sec.
Residuo Secco	26 +/- 0.5
Brillantezza (gloss)	Lucida 82 +/- 3 Opaca 27 +/- 3
Conservazione	In confezioni originali e ben chiuse evitando le basse temperature; consumare preferibilmente entro 6 mesi. TEME IL GELO.
DATI APPLICATIVI	
Essiccazione	
Fuori polvere	30'
Asciutto	4 h
Carteggiabile	12 h
Diluizioni	Pronta all'uso.
Modalità di applicazione	Spruzzo Rullo Pennello

*I dati sopra riportati sono relativi alla versione OPACA, e sono stati ottenuti da una applicazione di 150 micron umidi a una temperatura di 20 °C e una umidità relativa del 60%. Ricordiamo che un diverso spessore e/o temperatura e/o umidità relativa può comportare una variazione di tali dati.*

### Modalità di applicazione

#### PREPARAZIONE

Accertarsi che i supporti da verniciare siano esenti da polvere e da sostanze grasse (cere, siliconi, oli, ecc.). Prima dell'uso agitare bene il prodotto e quindi filtrarlo per eliminare eventuali residui di prodotto polimerizzato che si fossero formati sulle pareti o sul tappo della confezione. Non superare le dosi consigliate.

#### APPLICAZIONE SU RIVESTIMENTI E ARREDI IN LEGNO

- Per raggiungere un buon risultato sono previste 3 mani di vernice Stufex R 1600 da applicare con pistola a spruzzo ugello 1.3

## STUFEX<sup>®</sup> 1600

Vernice poliuretanică all'acqua monocomponente

Rev. Gennaio 2014

- Applicazione in mani leggere da 60-70 grammi ciascuna. Le prime due intervallate di 3 h una dall'altra. Carteggiatura dopo 12 ore e mano finale.

### APPLICAZIONE SU PARQUET

- Per raggiungere un buon risultato sono previste 3 mani di vernice R 1600 oppure una mano di fondo Stufex R 1551 e due mani di vernice
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra con carta o rete a grana fine (150 - 180) per favorire l'ancoraggio della mano successiva; (Lasciare trascorrere almeno quattro ore tra l'applicazione delle varie mani)
- Per la verniciatura di legni difficili (olivo, legni esotici in genere, fra i quali iroko, teak, ecc.) o ricchi di tannino, si consiglia l'applicazione di una mano di fondo nitro isolante Stufex R 31, leggera carteggiatura dopo 30' circa con mono spazzola (rete grana 180) e l'applicazione della prima mano di vernice Stufex R 1600.

Il pavimento può essere calpestato dopo 24 ore dall'ultima mano, mentre la massima resistenza si ottiene dopo circa 10 giorni.

**N.B.** Per la pulizia delle superfici verniciate utilizzare acqua e sapone o eventualmente detergenti neutri. Consigliamo un trattamento periodico con il Polish Stufex al fine di mantenere inalterata la protezione delle superfici e garantire un'ottima resistenza all'usura e all'abrasione .

(La pulizia degli attrezzi deve essere fatta con acqua)

### Consumo

La quantità ideale di consumo è di:

**80-100 g/m<sup>2</sup>**

### Confezioni

Il prodotto è fornito in vasi da:

**Kg 20 - Kg 10 - Kg 5**

**Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito d'influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito.**